


## TEHNIČNE INFORMACIJE – D1.08.03

Hitri opis



Ime izdelka:

**Dynacoat Matirna pasta 8000**

Opis:

Dvo komponentna matirna pasta, ki je formulirana, da zmanjša (visoko)stopnjo sijaja Akrila Dynacoat 420. Če jo mešamo z akrilom Dynacoat 420 lahko dosežemo katero koli stopnjo sijaja s tem da zmanjšujemo stopnjo sijaja.

Primerna za:

Dynacoat Topcoat 420

Matiranje:

	Dynacoat akril 420	Matirna Pasta 8000
Pol mat	100 delov	75 delov
Mat	100 delov	150 delov

Dobro premešajte pred dodajanjem trdilca in razredčila.

Mešanje:

Mešalna razmerja s trdilcem in razredčilom kot je napisano v TL za Dynacoat akril 420.

Rok trajanja izdelka:

2 leti

VOC:

Mejna vrednost EU za ta izdelek (kategorija izdelkov: IIB. e) v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je max. 840 g/liter VOC-a. Vsebnost VOC za ta izdelek v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je max. 615 g/liter.

### SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

**POMEMBNO OPOZORILO:** Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trenutnem znanju in trenutno veljavnih zakonih: Vsak, ki uporablja ta izdelek za kakršenkoli namen, ki je drugačen od tega, posebej priporočenega v tehničnem listu, brez našega predhodno pisnega dovoljenja, dela na lastno tveganje. Uporabnik mora vedno narediti vse potrebne korake, da zadosti zahtevam lokalnim zakonom in predpisom. Vedno preberite varnostni in tehnični list za izdelek, ki ga uporabljate. Vsak nasvet in izjava, ki smo ga dali o izdelku je dan v našem najboljšem namenu in temelji na našem trenutnem znanju, a nimamo nadzora nad kvaliteto, razmerami, površinami in mnogimi dejavniki, ki vplivajo na uporabo in nanašanje tega izdelka. Zaradi tega ne sprejemamo nikakršne odgovornosti in škode, ki izhaja iz tega izdelka, razen, če se prej prav posebej pisno ne sporazumemo in potrdimo. Vsi izdelki v tehničnih listih temeljijo na naših standardih in pogojih prodaje. Vedno zahtevajte kopijo tega dokumenta in jo pazljivo preberite. Informacije v tem tehničnem listu se sčasoma spreminjajo v luči novih izkušenj in naše politike neprestanega razvoja. Uporabnikova odgovornost je, da preveri, če je ta tehnični list aktualen, še preden začne izdelek sploh uporabljati..

Znamke izdelkov, ki so omenjene v tem tehničnem listu so blagovne znamke pod licenco Akzo Nobel.

Sedež

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. [www.dynacoatcr.com](http://www.dynacoatcr.com)