

Dynacoat Body – D2.01.01

Hitri opis



Razmaščevalec

Izdelek:

Dynacoat Body

1K (pripravljen za lakiranje) visokokvaliteten gumificiran premaz za zaščito pred kamenčki. Daje trd, a elastičen sloj in tudi ščiti pred rjo, vodo in soljo. Se hitro suši.



(sesalno)
4 mm
2-4 bar


Opis:

Izdelek in aditivi:

Dynacoat Body

Osnovne surovine:

Mešanica sintetičnih smol



5 min

Primerne površine:

Obstoječi finiši, OEM elekro sloj, gola pločevina, pocinkana pločevin, galvanizirana pločevina, aluminijaste površine, washprimerji, poliesterski kiti, Poliesterski laminati, plastike.



1 ura pri 20°C

Priprava površine:

Pred nanosom očistite in razmastite površino

Viskoznost lakiranja:

Pripravljen za uporabo

Vsi vrhnji
premaži

**Nastavitev pištote in
protisk pri lakiranju:**

Lakirna pištola: **Šoba:** **Pritisk:**
Sesalno napajanje: 4 mm 2-4 bar

Postopek:

Pred uporabo dobro pretresite. Nanesite 2 - 3 enojne nanose in odzračujte 5 minut pri 20°C. Po eni uri sušenja lahko nanesete vrhnji premaz.

Debelina filma:

100 µm na nanos.
3½ m²/ liter na nanos.

Teoretična pokrivnost:

Pomni: Praktična pokrivnost je odvisna od številnih dejavnikov, kot so oblika objekta, grobost površine, načina nanašanja in razmer pri nanašanju.

Čiščenje opreme:

Uporabite Dynacoat Gun Cleaner ali Dynacoat razredčilo

Čas sušenja:

1 ura pri 20°C



Prekriva se z:

Dynacoat Vrhnjimi premazi

Rok trajanja izdelka:

12 mesecev pri temperaturah med 5°C in 40°C

VOC

Mejna vrednost EU za ta izdelek (kategorija izdelkov: IIB.e) v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je max. 840 g/l VOC. Vsebnost VOC za ta izdelek, v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje je max. 538 g/liter.



AkzoNobel

AkzoNobel Car Refinish bv.

Address: Rijksstraatweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim

Tel: +31(0)71308-6944

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO!

POMEMBNO OPOZORILO: Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trenutnem znanju in trenutno veljavnih zakonih: Vsak, ki uporablja ta izdelek za kakršenkoli namen, ki je drugačen od tega, posebej priporočenega v tehničnem listu, brez našega predhodno pisnega dovoljenja, dela na lastno tveganje. Uporabnik mora vedno narediti vse potrebne korake, da zadosti zahtevam lokalnim zakonom in predpisom. Vedno preberite varnostni in tehnični list za izdelek, ki ga uporabljate. Vsak nasvet in izjava, ki smo ga dali o izdelku je dan v našem najboljšem namenu in temelji na našem trenutnem znanju, a nimamo nadzora nad kvaliteto, razmerami, površinami in mnogimi dejavniki, ki vplivajo na uporabo in nanašanje tega izdelka. Zaradi tega ne sprejemamo nikakršne odgovornosti in škode, ki izhaja iz tega izdelka, razen, če se prej prav posebej pisno ne sporazumemo in potrdimo. Vsi izdelki v tehničnih listih temeljijo na naših standardih in pogojih prodaje. Vedno zahtevajte kopijo tega dokumenta in jo pazljivo preberite. Informacije v tem tehničnem listu se sčasoma spreminjajo v luči novih izkušenj in naše politike neprestanega razvoja. Uporabnikova odgovornost je, da preveri, če je ta tehnični list aktualen, še preden začne izdelek sploh uporabljati..

Znamke izdelkov, ki so omenjene v tem tehničnem listu so blagovne znamke pod licenco Akzo Nobel.

Sedež

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com

**AkzoNobel**