

1K Etch Primer RTS

LESONAL







Tehnične informacije



July 2006

EU.L2.03.03

Opis	Etching primer surfacer v sprayu brez kromatov za splošno uporabo pri popravilu avtomobilov in tudi lažjih tovornih vozil.
-------------	---

 Pred uporabo dobro pretresite	 Razdalja 20-30 cm	 Nanesite v navkrižnih nanosih	 5 - 7 min.	 Min. 30 min 20°C. Max. 24 ur. 20°C.	 Po uporabi obrnite in spihajte šobo,
--	--	--	---	---	---

Izdelek in dodatki

Product	Lesonal 1K Etch Primer spray
Kemična baza	1K Etch Primer – Polyvinyl butyral
Opozorilo	Pred uporabo dobro premešajte Po uporabi obrnite pločevinko in dobro spihajte šobo

Načini uporabe

Površine	Pločevina Galvanizirana pločevina Aluminij
Priprava površine	Pred brušenjem dobro očistite površino z Lesonal Degreaserjem. Pločevina – odstranite vse sledi rje in dobro obrusite, dokler ne dosežete čiste površine. Prašne delce odstranimo s pihanjem s pištolo Pocinkana pločevina - dobro pobrusite s Scotch Brite 447 (Rdeč). Aluminij – dobro pobrusite s Scotch Brite 447 (Rdeč). Ko je brušenje končano, je potrebno pred nanosom 1K Etch Primer ponovno dobro razmastiti z Lesonal Degreaser.
Nanašanje	Nanesite 1 ali 2 enojna nanosa.
Debelina filma	6 – 12 mikronov
Pokrivno z	2K HS Primer Filler, 2K Filler 540, 2K HS Topcoat

Napotki	-Ne nanašajte izdelka v relativni vlažnosti, ki je višja kot 75% ali če je površina vlažna – tj. Če se je na površini ustvarila vlažnost. Počakajte dokler se razmere ne izboljšajo in se površina posuši.
Barva	Zelena
Rok trajanja	1 leto
VOC	Mejna vrednost EU za ta izdelek (kategorijo izdelkov: IIB.e) v mešanici, ki je pripravljena za lakiranje: max. 840 g/l VOC. Vsebnost VOC za ta izdelek v mešanici, pripravljeni za lakiranje je max 713 g/l.

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

Učinkovitost naših sistemov je zasnovano na laboratorijskih raziskavah in dolgoletnih praktičnih izkušnjah. Garantiramo, da kvaliteta dela izvedena po naših navodilih daje rezultate Akzo Nobel Coatings standardov, seveda če se delo izvede natančno po naših navodilih in v skladu s potrebami kot to zahteva dobro delo. Odklanjamo kakršnokoli odgovornost, če so na končni izgled učinkovali faktorji izven našega nadzora. Stranka naj se sama odloči glede ustreznosti izdobljenih proizvodov namenjenih za nanašanje z uporabo sredstev, ki so mu na razpolago.

Imena znamk, ki so omenjene v tehničnih listih in so zaščitene ali licence Akzo Nobel.

Sedež podjetja

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.
www.Lesonal.com