

HITRI LAHKI POLIESTERSKI KIT

OPREDELITEV

Je idealen izdelek za delo pri nizkih temperaturah, zahvaljujoč njegovemu hitremu sušenju. Njegova kremasta struktura mu omogoča enostavno nanašanje, s fino strukturo pa omogoča visokokvaliteten fini. Nudi tudi izvrstno brušenje ter zelo dober oprijem na številne podlage.

FIZIČNE ZNAČILNOSTI

Narava:	Nesaturiran poliester
Barva:	Bež
Specifična teža:	1,20 kg/l pri 20°C
VOC:	12 g/l V mešanici za nanašanje

DODATNI IZDELKI




Trdilec PBO

PRIMERNE POVRŠINE




Lahko nanašamo na pločevino, aluminij, pocinkano pločevino in poliesterske površine. Ko je zahtevana maksimalna zaščita, ga je potrebno nanašati na epoxy primer. Ne nanašajte na termoplastične finiše ali washprimerje.

PRIPRAVA POVRŠINE








- 1 –Določi površino.
- 2 - Postopek:

POSTOPEK		Pločevina	Aluminij	Pocinkana pločevina	Poliester UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

1 – NANAŠANJE

	 TEŽA		
10°C	100:2-3	6'	25'
20°C		4'	15'
30°C		2'	8'

2 – BRUŠENJE

	 ČAS	 RAZDALJA	 MAX. T	 ZAČETNO	 ORBIT			
	5 min	80 cm	80°C	↓	7 - 5 mm	P120/150	P100	
					KONČNO	5 - 3 mm	P220	P180
								P240

OPOMBE

Ne dodajajte več trdilca, kot je predpisano. Temeljito premešajte.
Mora biti izoliran, preden nanašamo končne nanose.
Poliesterski kit se ne bo strdil pri temperaturah pod +5°C.

ČIŠČENJE OPREME

Lopaticice za kitanje počistite z nitro razredčilom preden se izdelek ne strdi.

VARNOST

Sledi navodilom na etiketi izdelka. Za več Informacije preveri varnostni list. Skladno z nacionalnimi regulativami za zdravje in varnost ter ravnanju z odpadki.

SKLADIŠČENJE

Izdelek skladiščite v prezračevanem prostoru, daleč od direktne izpostavitve sončni svetlobi pri temperaturah med +5°C in +30°C.

ROK TRAJANJA

Eno leto v originalno zaprti pločevinki.

*Za tehnične informacije kontaktirajte tehnično pomoč dobavitelja
ROBERLO SA ne nosi odgovornosti za nepravilnosti pri ravnanju z izdelkom*