

OPIS

Poliesterski kit z metalnimi pigmenti. Ima odličen oprijem in trdnost v primerjavi s klasičnimi kiti, zato zagotavlja vedno brezhibno popravilo oksidirane pločevine. Zelo enostavno se brusi, zato je primeren tudi za uporabo kot filer (polnilni kit).

FIZIKALNE LASTNOSTI

Narava:	Nezasičen poliester
Barva:	Metalna
Specifična teža:	1,7 kg/l pri 20°C
VOC:	24 g/l Aplikacija mešanice

DODATNI IZDELKI

Trdilec PBO

USTREZNE POVRŠINE


Lahko se nanaša na kovinske in poliestrske površine.
Ko je potrebna maksimalna zaščita, nanesite prej epoxy primer.
Ne sme se nanašati na termoplastične podlage in Wash primerje (temelje).

PRIPRAVA POVRŠINE

- 1 - Ugotovite vrsto površine
- 2 - Proces:

PROCES		Kovina	Poliester UP-GFK
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	DA93	✓	✓

1 – NANOS

	 TEŽA	 100	
10°C	100:2	8'	30'
20°C		5'	20'
30°C		2'	15'

2 – BRUŠENJE

		 ORBIT		
	ČAS			
	5 min			
	RAZDALJA			
	80 cm			
	MAKS T.			
	80°C			
	ZAČETNO	7 - 5 mm	P120	P80
	KONČNO	5 - 3 mm	P220	P240

OPOMBE

Ne dodajajte trdilca več, kot pa je navedeno. Dobro premešajte.
Mora biti izolirano preden se nanese končni sloj. .
Poliesterski kiti se ne bodo strdili, če je temperatura pod +5°C.

ČIŠČENJE OPREME

Očistite lopatice za kit z razredčilom za čiščenje preden se izdelek ne strdi.

VARNOST

V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

SKLADIŠČENJE

Hranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe.
Skladiščiti med +5°C in +30°C.

ROK UPORABNOSTI

1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti embalaži.

PREDLOG/NASVET:

Uporabite kit
ALUMINIO za
popravilo metalnih
površin, ki se ne
bodo barvale.

Za vse tehnične informacije prosimo kontaktirajte naš Oddelek za podporo strankam ali naš Tehnični oddelek.
ROBERLO SA zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe proizvoda.