



BUMPER COLOR

D12

VERZIJA: 121212

Stran: 1/3

BARVA ZA ODBIJAČE

OPIS

BUMPER COLOR je fleksibilna barva, ki je primerna za barvanje plastičnih delov karoserije, posebej odbijačev. BUMPER COLOR je vsestranski izdelek, saj se lahko uporablja tako na različnih vrstah plastike ali pa lahko služi kot temeljna barva, ko se mora plastika prebarvati. Dosegljiva je tako v spreju kot v pločevinki za nanos z lakirno pištolo.

Ko se uporablja kot končni premaz, daje strukturo in izgled, ki je zelo podoben novim odbijačem. Dosežejo se lahko različne texture s prilagajanjem šobe in pritiska na lakirni pištoli ter oddaljenosti barvanja. Čeprav je BUMER COLOR izdelek, ki je pripravljen za takojšnjo uporabo, se za doseganje posameznih tekstur mora dodati tudi nitro razredčilo.

BUMPER COLOR ima odličen oprijem, lahko se uporabi kot temeljna barva pri popravilu odbijačev, ki jih je potrebno prebarvati, prav tako pa kot baza za izboljšanje oprijemljivosti poliestrskih kitov na plastiko. V tem primeru se mora izdelek redčiti z razredčilom SO72, da se dobi raven fini. Pri uporabi AIRCOLOR BUMPER, se mora nanesti več produkta s krajše razdalje.

AIRCOLOR BUMPER je ekonomični proizvod za manjša popravila zaradi sprej embalaže, ki ne zahteva priprave in čiščenja opreme.

FIZIKALNE LASTNOSTI

	Aerosol	Bumper color
Narava izdelka:	Akril	Akrilne smole
Barva:	črna, antracitno siva	črna, antracitno siva, bela
Izgled:	Satin	
Specifična teža:	0,9 kg/L pri 20°C	1,1 kg/L pri 20°C (črna, antracitno siva) 1,2 kg/L pri 20°C (bela)
Pogonsko sredstvo:	Dimetil eter	
Pritisk v aerosolu:	3,5 bar pri 20°C	
Minimalna temperatura za nanos:	8°C	
Debelina filma:	60-70 mikronov	80-100 mikronov 2 sloja
Izkoristek:	1-2 m ² /L aerosol	5-6 m ² /L
VOC:	634 g/L Črna 636 g/L Antracitno siva	506 g/L Črna, antracitno siva 496 g/L Bela
Suha snov:	31% Črna 31% Antracitno siva	56% Črna, antracitno siva 59% Bela

PRIPRAVA POVRŠINE

PROCES		Barva OEM	Kit	Plastike
	VEC KOT P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

NANOS Z LAKIRNI PIŠTOLO

MEŠALNO RAZMERJE

BUMPER COLOR	A + C	Teksturiziran nanos
S072	0 %	Grobo
	10-20 %	Fino
	40 %	Primer

METODA NANOSA

	 mm	 bar	 cm		
	1.7-1.9	3-3.5	15 - 20	1-2	5'

NANOS V SPREJU

APLIKACIJA

	 cm	
1'	30	1-2

SUŠENJE

			
20°C	10'	20'	1h

OPOMBE

Ko barvate s sprejem, pred uporabo pločevinko dobro pretresite vsaj 1 minuto, da bodo mešalne kroglice dobro slišne. Zaščitite površine, ki jih ne želite prebarvati.

ČIŠČENJE OPREME

Po uporabi očistite šobo tako, da obrnete sprej okrog in pritisnete nekaj sekund na šobo, da očistite ventil.

Očistite z razredčilom za čiščenje, v primeru da se izdelek nanašali z lakirno pištolo.

VARNOST

V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

SKLADIŠČENJE

Hranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe. Skladiščiti med +5°C in +30°C.

ROK UPORABNOSTI

1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti embalaži.

For any technical information contact with our Customer Attention Service or our Technical Department.
ROBERLO SA declines any responsibility due to an incorrect use of the product.

SUGGESTION:

It is recommended to use this product as a sanding guide in black bumpers diluted to 100%.