

ACRYL 170

1K akrilna enofazna barva za ponjave in platnene strehe

PROIZVOD

Pigmentirane baze	DISOLAC	20
Vezivo	ACRYL 170	80
Razredčilo	Multipurpose	50-60%

OPIS IN LASTNOSTI

- Enokomponentna akrilna barva.
- Zelo fleksibilna, posebej ustrezna za ponjave in platnene strehe.
- Polsijajni izgled.
- Izredno hitro sušenje.

KARAKTERISTIKE ACRYL 170

Izgled	Sijajni	
Sijaj	>70 pri 60°	
Specifična teža veziva	0,9 kg/l pri 20°C	
Vsebnost suhih snovi (vezivo)	28-32 % (teža)	24-28 % (volumen)
Vsebnost suhih snovi pripravljene mešanice (brez redčenja)	36-41 % (teža)	29-34 % (volumen)
VOC pripravljene mešanice	> 500 g/l - 2004/42/EC - IIA(i)(500)	
Debelina suhega nanosa	30 mikronov (1 nanos)	
Teoretični izkoristek 1 µm na liter veziva	320-420 m²/l	
Teoretični izkoristek 1 µm na liter mešanice brez redčenja	260-360 m²/l	

MATERIALI IN PRIPRAVA POVRŠINE

	ČIŠČENJE	BRUŠENJE	KONČNO ČIŠČENJE
Ponjave / Platnene strehe	DS226	---	---

Za druge vrste površin/materialov se posvetujte z našim Tehničnim Servisom (SAT).



APLIKACIJA

	Mešalno razmerje Disolac+/vezivo (po teži)	20/80
	Elektrostatična aplikacija (po volumnu)	---

	Aplikacija	% razredčilo (Vol.)	Viskoznost - 20°C (Ford lonček 4)	Pritisk (BAR)	Pritisk proizvoda (BAR)	Šoba (mm)	Št. nanosov x µm suho	Odzračevanje (min)
	Lakirna pištola z lončkom	50-60%	15"-17"	2-3	---	1,3-1,5	1x30	5' 20°C

Če proizvod zahteva uporabo aditiva, se mora upoštevati pri dodajanju topila.

SUŠENJE

 TEMPERATURA	 ROKOVANJE	POPOLNOMA SUHO
20° C	10'-15'	15'-20'

Sušenje v lakirni peči ni priporočeno.

Proizvod doseže svojo maksimalno kakovost po 15 dneh sušenja na zraku (temperatura okolja med 18 in 22°C).

DODATKI ZA POSEBNE UPORABE

SITUACIJA	ADITIV	OPIS	EFEKT
Kraterji	Aditiv Anticrater Disolac	Zaščita filma od zunanjih onesnaževalnih agentov	Antikrater; zaščita filma
Vremenska odpornost /UV filtri	Aditiv UV	Zaščita sloja/filma od UV slojev	Izboljšanje trdnosti filma/sloja
Občutljivost na overspray /Prehitro sušenje filma	Flow Aditiv	Izboljšanje aplikacije, npr. pri aplikaciji na večje površine ali v suhih pogojih	Podaljša odprti čas filma
Razmaščevanje	DIS226 DA93	DIS226 za plastične površine in površine, ki so nagnjene elektrostatičnemu polnjenju. DA93 za mastne površine.	

Za uporabo in navodila aditivov glejte tehnični list vsakega proizvoda, ki ga uporabljate.



PRIPOROČILA

- Priporočena uporaba v prezračevani lakirni kabini pri 20°C.
- ACRYL 170 je barvno lepilo za različne vrste platna. Vseeno se priporoča testni nanos, da se preveri ustrezna oprijemljivost na podlago.
- Pomembno je, da se nanese priporočena debelina, da bi dobili najbolj optimalni rezultat.

ČIŠČENJE OPREME

- Uporabite razredčilo za čiščenje, kateremu rok uporabnosti še ni potekel.

VARNOST

- Sledite navodilom na etiketi proizvoda.
- Za več informacij, glejte Varnostni list proizvoda.
- V skladu z vso veljavno zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu ter o odlaganju odpadkov.

SKLADIŠČENJE

- Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe.
- Skladiščiti med +5°C in +30°C.

GARANCIJA

- 1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti embalaži.

*Za vse tehnične informacije prosimo kontaktirajte naš Oddelek za podporo strankam ali naš Tehnični oddelek .
ROBERLO SA zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe proizvoda.*