

EPO 680

2K epoksi barva za tla

PROIZVODI

Pigmentirane baze	DISOLAC	20
Vezivo	EPO 680	80
Trdilec	E250/E251	2:1

OPIS IN LASTNOSTI

- 2K epoksi barva.
- Posebej izdelana za tla in industrijske površine.
- Nanaša se lahko s čopičem ali valjčkom.

KARAKTERISTIKE EPO 680

Izgled	Sijajni	
Sijaj	>95% pri 60°, >90% pri 20°	
Specifična teža veziva	1,3-1,5 kg/l pri 20°C	
Vsebnost suhih snovi (vezivo)	80-84 % (teža)	69-73% (volumen)
Vsebnost suhih snovi pripravljene mešanice (brez redčenja)	67-72 % (teža)	52-57% (volumen)
VOC pripravljene mešanice	< 500 g/l - 2004/42/EC - IIA(j)(500)	
Debelina suhega filma	70-80 mikronov (2 nanosa)	
Teoretični izkoristek 1 µm na liter veziva	900-1100 m ² /l	
Teoretični izkoristek 1 µm na liter mešanice brez redčenja	520-560 m ² /l	

MATERIAL IN PRIPRAVA POVRŠINE


Nanašati na površine in tla, ki so bila predhodno obdelana glede na specifikacije.

Za druge vrste površin/materialov se posvetujte z našim Tehničnim Servisom (SAT).





APLIKACIJA

T(°C)	MANJŠA POVRŠINA		VEČJA POVRŠINA	
	Trdilec	Razredčilo	Trdilec	Razredčilo
18-25	E251	-	E250/251	-
>25	E250/251	-	E250/251	-

	Mešalno razmerje Disolac/vezivo (po teži)	20/80
	Mešalno razmerje Trdilec (po volumnu)	Pigmentirano
		2:1
	Elektrostatična aplikacija (po volumnu)	---

Aplikacija	% razredčilo (Vol.)	Viskoznost - 20°C (Ford lonček 4)	Pritisk (BAR)	Pritisk proizvoda (BAR)	Šoba (mm)	Št. nanosov x µm suho	Odzračevanje
 ČOPIČ	---	20"-23"	---	---	---	2x40	12-24h
 S Odprti čas	8 ur						

SUŠENJE

 TEMPERATURA	 ROKOVANJE
20° C	24h

Proizvod doseže svojo maksimalno kakovost po 15 dneh sušenja na zraku (temperatura okolja med 18 in 22°C) ali krajši čas pri višji temperaturi. Sušenje v lakirni peči se ne priporoča.

PRIPOROČILA

- Priporočena uporaba v prezračevani lakirni kabini pri 20°C.

ČIŠČENJE OPREME

- Uporabite čistilno sredstvo, kateremu rok uporabe še ni potekel.



VARNOST

- Sledite navodilom na etiketi proizvoda.
- Za več informacij, glejte Varnostni list proizvoda.
- V skladu z vso veljavno zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu ter o odlaganju odpadkov.

SKLADIŠČENJE

- Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe.
- Skladiščiti med +5°C in +30°C.

GARANCIJA

- 1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti embalaži.

*Za vse tehnične informacije prosimo kontaktirajte naš Oddelek za podporo strankam ali naš Tehnični oddelek .
ROBERLO SA zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe proizvoda.*

