

ACRY-PUR 902-G

Dvokomponentni (2K) sijajni akrilno-poliuretanski enoslojni premaz.

PROIZVODI

			Verzija s 900x	Verzija s 910x
Pigmentirane baze	DISOLAC		30	30
Vezivo	ACRY-PUR 902-G		70	70
Trdilec	Standard	(9005)	2:1	(9105) 4:1
	Počasno	(9003)	2:1	-
	Hitro	(9006)	2:1	(9106) 4:1
Razredčilo	PU74 standard		0-20%	20-40%
	PU74L počasno		0-20%	20-40%

OPIS IN LASTNOSTI

- Visoka svetlost in odpornost.
- Odlična kakovost premaza in dobra vremenska odpornost.
- Idealno za premaze za komercialna vozila, kmetijsko mehanizacijo in gradbene stroje, kjer je končni izgled pomemben dejavnik.
- Lahko se uporablja kot prozorni lak, brez pigmentirnih baz, nanašanje na bazo. V tem primeru se priporoča dodajanje *UV Aditiva*.

KARAKTERISTIKE ACRY-PUR 902-G

Izgled	Gladek
Sijaj	>92 pri 60°, 90% pri 20°
Specifična teža veziva	1,0 kg/l pri 20°C
Vsebnost suhe snovi (vezivo)	53-57 % (teža) 51-55% (volumen)
Vsebnost suhe snovi pripravljene mešanice (brez redčenja)	49-54 % (teža) 50-55 % (volumen)
VOC pripravljene mešanice 20% razredčeno	< 500 g/l - 2004/42/EC - IIA(j)(500)
Debelina suhega nanosa	40-50 mikronov (2 nanosa)
Teoretični izkoristek 1 µm na liter veziva	800-1100 m²/l
Teoretični izkoristek 1 µm na liter mešanice brez redčenja	450-500 m²/l
Sistem kategorizacije korozije 6021+902G (ISO 12944)	C4 visoko /C5M srednje (85µm+45µm)

MATERIALI IN PRIPRAVA POVRŠINE

	ČIŠČENJE	BRUŠENJE	KONČNO ČIŠČENJE
Stari premazi	DA93	P360/400	DA93
Plastični deli	--	--	--
Kovina	--	--	--
Galvanizirana pločevina	--	--	--
Aluminij	--	--	--
PRIMERJI			
Primanyl 5011	DA93	---	---
Primapox 6021	DA93	Optional (P320)	DA93
Primapur 9051	DA93	Optional (P320)	DA93

Za druge vrste površin/materialov se posvetujte z našim Tehničnim Servisom (SAT).

APLIKACIJA

	MAJHNA POVRŠINA		VEČJA POVRŠINA	
T(°C)	Trdilec	Razredčilo	Trdilec	Razredčilo
18-25	E9005/E9006 E9105/E9106	SOLV UNI (PU74)	E9005 E9105	SOLV UNI (PU74)
>25	E9005 E9105	SOLV UNI (PU74)	E9005/E9003 E9105	SOLV UNI (PU74)

	Mešalno razmerje Disolac+/Binder (po teži)	30/70	
	Mešalno razmerje Trdilec (po volumnu)	Pigmentirano	Prozorni lak
		E900X 2:1	E900X 1:1
		E9105 4:1	E910X 2:1
	Elektrostatična aplikacija (po volumnu)		

	Aplikacija	% razred čilo (Vol.)	Viskoznost - 20°C (Ford lonček 4)	Pritisk (BAR)	Pritisk proizvoda (BAR)	Šoba (mm)	Št. nanosov x µm suho	Odzrač evanje (min)
	Lakirna pištola z lončkom	10-15%	20"-23"F/4 20°C	2-3	---	1,3-1,5	2x25	10' 20°C
	Odpri čas	8 ur						

Če proizvod zahteva uporabo aditiva, se mora upoštevati pri dodajanju topila..



SUŠENJE

 TEMPERATURA	 ROKOVANJE	POPOLNOMA SUHO
20° C	3h15'-3h30'	5h-5h30'
60° C	---	30'

Proizvod doseže svojo maksimalno kakovost po 15 dneh sušenja na zraku (temperatura okolja med 18 in 22°C) ali krajši čas pri višji temperaturi.

DODATKI ZA POSEBNE UPORABE

SITUACIJA	ADITIV	OPIS	EFEKT
Kraterji	Aditiv Anticrater Disolac	Zaščita filma od zunanjih onesnaževalnih agentov	Antikrater; zaščita filma
Vremenska odpornost /UV filtri	Aditiv UV	Zaščita sloja/filma od UV slojev	Izboljšanje trdnosti filma/sloja
Občutljivost na overspray /Prehitro sušenje filma	Flow Aditiv	Izboljšanje aplikacije, npr. pri aplikaciji na večje površine ali v suhih pogojih	Podaljša odpri čas filma
Hitro sušenje	E9006	Skrajšuje čas sušenja, če je to potrebno	Skrajšuje čas sušenja
Počasno sušenje	E9003	Podaljšuje čas sušenja, če je to potrebno	Povečuje čas sušenja
Razmaščevanje	DIS226 DA93	DIS226 za plastične površine in površine, ki so nagnjene elektrostatičnemu polnjenju. DA93 za mastne površine.	

Za uporabo in navodila aditivov glejte tehnični list vsakega proizvoda, ki ga uporabljate.

VARNOST

- Sledite navodilom na etiketi proizvoda.
- Za več informacij, glejte Varnostni list proizvoda.
- V skladu z vso veljavno zakonodajo o varnosti in zdravju pri delu ter o odlaganju odpadkov.



SKLADIŠČENJE

- Hraniti na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe.
- Skladiščiti med +5°C in +30°C.

GARANCIJA

- 1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti embalaži.

*Za vse tehnične informacije prosimo kontaktirajte naš Oddelek za podporo strankam ali naš Tehnični oddelek.
ROBERLO SA zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe proizvoda.*

