



# VT141 EXPRESS

**E39**VERZIJA: 180706  
Stran: 1/3**HITRI PROZORNI LAK 4:1****OPIS**



VT141 EXPRESS je zelo hitro sušeč, visoko sijajen 2K akrilni prozorni lak. Idealen je za lokalna popravila (spot repair) ter za nanos na posamezne panele, poleg tega pa je zaradi zelo nizke viskoznosti zelo enostaven za nanašanje, tudi pri nizkih pritiskih, saj preprečuje pretirano meglenje (overspray). Po nanosu so časi prašnega sušenja in sušenja pri sobni temperaturi zelo kratki. Zaradi svojih lastnosti je izdelek tudi hitro in enostavno polirati.

**FIZIČNE KARAKTERISTIKE**

<b>Narava:</b>	Akrilni 2K
<b>Barva:</b>	Brezbarven
<b>Specifična teža:</b>	0,9 kg/cc 20°C
<b>Viskoznost CF/4:</b>	13" pri 20°C
<b>Debelina suhega filma:</b>	50-56 mikronov 2 nanosa
<b>Poraba:</b>	9-10 m <sup>2</sup> /l
<b>Vsebnost suhe snovi:</b>	38 % VT141 Express 40 % Application (100:25 vol)
<b>VOC:</b>	535 g/l Application (100:25 vol) 2004/42/EC - IIB (e)(840)(535)

**DODATNI IZDELKI**

CT4	Trdilec Slow	S322	Razredčilo Standard
CT5	Trdilec Standard	S324	Razredčilo Slow
CT6	Trdilec Fast		

			
<i>T<sup>e</sup> (°C)</i>	<i>Trdilec</i>	<i>Trdilec</i>	<i>Razredčilo Opcijsko</i>
< 18	CT6	CT6	S322-S324
18 - 25	CT5-CT6	CT5	S322-S324
> 25	CT5	CT4	S324

# VT141 EXPRESS

HITRI PROZORNI LAK 4:1

E39

VERSION: 180706  
Page: 2/3

## PRIPRAVA POVRŠINE

VT141 EXPRESS nanesite na osnovni premaz po času odzračevanja, ki ga priporoča proizvajalec

## MEŠALNO RAZMERJE

VT141 Express				
CT4	100:25:0-5	4 : 1	13'' F/4	2 uri
CT5				2 uri
CT6				1,5 ure

## NAČIN NANAŠANJA

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	1,7-2,1	15 - 20	2	3-5'
	1,5-1,7	1,7-2,1	15 - 20		
	1,2-1,4	2	10		

## ČAS SUŠENJA

20° C						50° C		Short wave IR		
									FLASH OFF	FULL BAKE
CT4	15'	1h 15'	1h 45'	3 h	3 h	CT4	15'-20'	ČRNE	3'	5'
CT5	10'	1 h	1,5 h	3 h	3 h	CT5	15'-20'	BELE	4'	6'
CT6	10'	45'	1ura 15'	2 uri 30'	2 uri 30'	CT6	15'-20'			

## OPOMBE

Vlažnost vpliva na sestavne dele prozornega laka, zato mora biti aplikacijska oprema popolnoma suha. Posodo s trdilcem po uporabi takoj zaprite. Kadar je relativna vlažnost višja od 70 % in/ali je temperatura nižja od +10 °C, je priporočljivo sušenje pri 60 °C.

## ČIŠČENJE OPREME

Uporabite razredčilo za čiščenje, ki mu še ni potekel rok trajanja.

## VARNOST

Sledite navodilom na etiketi izdelka. Za več informacij preverite varnostni list. Izdelek je skladen z nacionalnimi zakonskimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter ravnanju z odpadki.

## SKLADIŠČENJE

Hranite izdelek v prezračevanem prostoru, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo. Temperatura shranjevanja naj bo med +5 °C in +30 °C.

## ROK TRAJANJA IZDELKA

1 leto v zaprti originalni embalaži

Za kakršne koli tehnične informacije se obrnite na našo službo za podporo strankam ali na tehnični oddelek. Podjetje ROBERLO S.A. ne prevzema odgovornosti za nepravilno uporabo izdelka.