

PROZORNI LAK ZA HITRA POPRAVILA

OPIS

2K prozorni lak z visoko vrednostjo suhih snovi, enostaven za nanašanje in posebej namenjen delnim popravilom (2-3 deli). Zelo kratek čas sušenja in nanašanja omogoča optimizacijo in skrajšanje časa v peči, ob tem pa ne izgubljamo na kvaliteti izdelka.

FIZIČNE KARAKTERISTIKE


Narava:	Akrilni 2K	
Barva:	Brezbarven	
Specifična teža:	0,990 kg/l pri 20°C	
Viskoznost CF/4:	18"-19" pri 20°C	
Debelina suhega filma:	35-45 mikronov	
Poraba:	9-10 m ² /l	
Vsebnost suhe snovi:	57 %	Unix 550HS
	53 %	Application (100:50 vol)
	51 %	Application (100:50:5 vol)
	49 %	Application (100:50:10 vol)
VOC:	425 g/l	Unix 550HS
	460 g/l	Application (100:50 vol)
	478 g/l	Application (100:50:5 vol)
	500 g/l	Application (100:50:10 vol)

DODATNI IZDELKI

C355 Trdilec standard

S322

Razredčilo Standard

 			
<i>T^a (°C)</i>	<i>Trdilec</i>	<i>Trdilec</i>	<i>Razredčilo Opcijsko</i>
18 - 25	P5000/C355	P5000/C355	S322

PRIPRAVA POVRŠINE

Nanesite **Unix 550 HS** na bazo po odzračevanju, ki ga priporoča proizvajalec. Dodajanje trdilca v bazo bo izboljšalo finiш izdelka.

MEŠALNO RAZMERJE

Unix 550HS-				
C355	100:50:5-10 Volumen 100:49:5-9 Teža	2 : 1	20°C	
P5000			18"	1 ura

NAČIN NANAŠANJA

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	2	5'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
HVLP	1,2-1,3	2	10		

ČAS SUŠENJA

20° C						50° C			Kratkovalovni IR		
P5000/ C355	15'	45'	1h15'	2 uri	2h 30'	P5000/ C355	10'	1 ura	Ni priporočljivo		

OPOMBE

Vlažnost in temperatura vplivata na sestavne dele prozornega laka, zato mora biti aplikacijska oprema popolnoma suha. Prozorni lak in trdilec hranite pri temperaturah, ki niso nižje od 15 °C in ne višje od 30 °C.

Posodo s trdilcem po uporabi takoj zaprite.

Kadar je relativna vlažnost višja od 70 % in/ali temperatura nižja od +10 °C, je priporočljivo sušenje pri 50 °C

Priporočamo, da pri ravnih površinah ne nanašate predebele plasti.

ČIŠČENJE OPREME

Uporabite razredčilo za čiščenje, ki mu še ni pretekel rok trajanja.

VARNOST

Sledite navodilom na etiketi izdelka. Za več informacij preverite varnostni list. Izdelek je skladen z nacionalnimi zakonskimi predpisi o varnosti in zdravju pri delu ter ravnanju z odpadki.

SKLADIŠČENJE

Hranite izdelek v prezračevanem prostoru, zaščitenem pred neposredno sončno svetlobo. Hraniti med +5 °C in +30 °C.

ROK TRAJANJA

Eno leto v zaprti originalni embalaži.

Ti izdelki so namenjeni izključno za profesionalno uporabo. Pred uporabo je treba preučiti varnostni list, prav tako pa je treba upoštevati opozorila o previdnostnih ukrepih, navedena na embalaži izdelka. Pravilna uporaba, v skladu z namenom in ob spoštovanju tehničnih in varnostnih podatkov, navedenih v teh dokumentih, je izključno in izrecno odgovornost uporabnika. Podjetje ROBERLO S.A.U zavrača kakršno koli odgovornost za nepravilno uporabo katerega koli izdelka.

Informacije, vključene v tej dokumentaciji, temeljijo na našem znanstvenem in tehničnem znanju na dan njene izdaje. Podjetje ROBERLO S.A.U si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni in/ali prekine celotne ali delne informacije. Odgovornost uporabnika je, da preveri, ali so informacije posodobljene. Najnovejša različica tega dokumenta nadomešča vse prejšnje različice.

Vse določbe, vsebovane v tem dokumentu, veljajo za vse prihodnje spremembe ali dopolnitve. Za dodatne tehnične informacije se obrnite na našo službo za podporo strankam ali naš tehnični oddelek.