

OPIS

FUTURA GLASS je lahek poliesterski kit visokoinovativnega koncepta z vlakni namenjen popravilu šasij. Nanašamo ga na podlage, ki zahtevajo maksimalno odpornost in oprijem. Zaradi posebne formule je **FUTURA GLASS** mnogo mehkejši in bolj fleksibilen kit kot ostali kiti z vlakni, to pa mu omogoča zelo enostavno nanašanje. Zadošča VOC zakonodaji. Glavna prednost je, da sestava minimizira pojavo luknjic, ki se ponavadi pojavijo po nanašanju. Tako ni potrebe po kitanju in lahko opustimo ta korak v procesu popravila to pa dela izdelek drugačnega od ostalih kit z vlakni. Boljši finiše, bolj enostavno brušenje in skrajšanje časa procesa so bile do zdaj neznanke pri kitih z vlakni, zato vam zdaj ponosno predstavljamo nov concept FUTURA GLASS.

FIZIČNE ZNAČILNOSTI

Narava:	Nesaturiran poliester
Barva:	Svetlo modra
Specifična teža:	1,20 kg/l pri 20°C
VOC:	6 g/l V mešanici za nanašanje

DODATNI IZDELKI




Trdilec PBO

PRIMERNE POVRŠINE




Lahko nanašamo na pločevino, aluminij, pocinkano pločevino in poliesterske površine.
Ko je zahtevana maksimalna zaščita, ga je potrebno nanašati na epoxy primer.
Ne nanašajte na termoplastične finiše ali washprimerje.

PRIPRAVA POVRŠINE






- 1 –Določi površino.
- 2 - Postopek:

POSTOPEK		Pločevina	Aluminij	Pocinkana pločevina	Poliester UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

1 – NANAŠANJE

	 TEŽA	 100	
10°C	100:3	7'	30'
20°C		5,5'	20'
30°C		4'	15'

2 – BRUŠENJE

					
ČAS					
5 min					
RAZDALJA					
80 cm					
MAX. T					
80°C					
		ZAČETNO	7 - 5 mm	P150	P100
		KONČNO	5 - 3 mm		P180

OPOMBE

Ne dodajajte več trdilca, kot je predpisano. Temeljito premešajte.
Mora biti izoliran, preden nanašamo končne nanose.
Poliesterski kit se ne bo strdil pri temperaturah pod +5°C.

ČIŠČENJE OPREME

Lopaticice za kitanje počistite z nitro razredčilom preden se izdelek ne strdi.

VARNOST

Sledi navodilom na etiketi izdelka. Za več Informacije preveri varnostni list. Skladno z nacionalnimi regulativami za zdravje in varnost ter ravnanju z odpadki.

SKLADIŠČENJE

Izdelek skladiščite v prezračevanem prostoru, daleč od direktne izpostavitve sončni svetlobi pri temperaturah med +5°C in +30°C.

ROK TRAJANJA

Eno leto v originalno zaprti pločevinki.

FUTURA GLASS je idealen kit za polnjenje v sektorju tuninga. Zaradi nizke specifične teže ni visoke dodatne teže na avtomobilu.

Za tehnične informacije kontaktirajte tehnično pomoč dobavitelja
ROBERLO SA ne nosi odgovornosti za nepravilnosti pri ravnanju z izdelkom