



# ISOFAST

**H7**VERZIJA: 180202  
Stran: 1/2

## NITROSINTETIČNI PRIMER

### OPIS

**ISOFAST** je 1k primer filler za izolacijo pri popravilih. Glavna prednost tega izdelka je v zelo hitrem sušenju in izvrstnem oprijemu na različne podlage na delih vozil.



Isofast je idealen za male površine, ki jih je potrebno popraviti hitro, brez predhodnega brušenja prav zaradi hitrosti in fine strukture. (Pameten postopek, mala in srednje velika popravila). ISOFAST lahko prekrijemo s katerim koli vrhnjim premazom.

ISOFAST je ekonomičen izdelek za mala popravila, ker je v sprayu in ne zahteva priprave in čiščenja opreme.





### FIZIČNE KARAKTERISTIKE

<b>Narava:</b>	Nitrosintetičen
<b>Barvo:</b>	Isofast FX1 – Svetlo siv Isofast FX2 - Srednje siv Isofast FX3 – Temno siv
	<b>Spray</b>
<b>Specifična teža:</b>	0,9 kg/l pri 20°C
<b>Potisni plin:</b>	Dimetil eter
<b>Pritisk spraya:</b>	4 bar pri 20°C
<b>Debelina suhega filma:</b>	20-25 mikronov 2 nanosa
<b>Poraba:</b>	4 m <sup>2</sup> /spray
<b>VOC:</b>	692 g/l
<b>Vsebnost suhe snovi:</b>	19 %





### PRIPRAVA POVRŠINE

POSTOPEK		↓	Kit	Barva OEM	Kataforeza
	P360		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	DA93	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

## NAČIN NANAŠANJA

	 cm		
2-3	15-20	2-3	5'

## ČAS SUŠENJA

		 P600	
10°C	10'	25'	25'-60'
20°C	5'	15'	15'-30'
30°C	3'	10'	10'-20'

## OPOMBE

Pretresi spray pred uporabo za 2-3 minute, da zaslišiš zvok kroglice. Zaščiti področja, ki ne bodo lakirana.

## ČIŠČENJE OPREME

Po uporabi očisti šobo tako, da obrneš spray in spihaš, dokler ne bo izhajal samo plin.

## VARNOST

V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

## SKLADIŠČENJE

Izdelek hranite v dobro prezračenem prostoru stran od izpostavljenosti sončne svetlobe na temperaturi med +5°C in +30°C.

## ROK TRAJANJA

Eno leto v zaprti originalni embalaži.

## PREDLOG:

Uporabi Isofast kot vodnika oz. dokaz, da so robovi, kjer je nanesen kit dobro oblikovani.

For any technical information contact with our Customer Attention Service or our Technical Department. ROBERLO SA declines any responsibility due to an incorrect use of the product.