



ISOFILLER 1K

ANTI-KOROZIJSKI PRIMER/ETCH PRIMER

C23

VERZIJA: 160330
Stran: 1 / 2

OPIS

1K anti-korozivni Primer/Etch primer za avto reparaturo, ki ga odlikuje odličen oprijem na različne površine. Hitro se suši, ima antikorozivne lastnosti in se lahko uporablja kot primer surfacer in sredstvo za pospeševanje oprijema.

FIZIKALNE LASTNOSTI

Narava: Vinilna
Barva: Siva
Specifična teža: 1,05 kg/L pri 20°C

	<i>Antikorozijski in Primer Surfacer</i>	<i>Sredstvo za pospeševanje oprijema</i>	
	100:10	100:50	
Debelina suhega filma:	60 mikronov	20 mikronov	Dva sloja
VOC:	688 g/l	745 g/l	Pripravljeno za uporabo 2004/42/EC - IIB(c3)(780)

PRIPRAVA POVRŠINE

PROCES		Jeklo	Aluminij	Galvanizirano	Kataforeza	Kit	Barva OEM
	P150-240	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓	✓	✓


MEŠALNO RAZMERJE

Isofiller 1k	
SO72	100:10-50 volumen

METODA NANAŠANJA

	 mm	 bar	 cm		
	1,5-1,7	3-3,5	15-20	2 sloja	5' 20°C
 HVLP		2	10		

ČAS SUŠENJA

			
20°C	10'	45'	45'

BRUŠENJE

					
ZAČETNO	P360	P360	ZAČETNO	P800	P800
KONČNO	P400	P400	KONČNO	P1000	P1000

OPOMBE

Mora se pobrusiti pred nanosom naslednjega sloja.
Premaze se lahko z 2K končnimi premazi in primerji. Ne sme se premazati z bazami.

ČIŠČENJE OPREME

Uporabite razredčilo za čiščenje, kateremu rok uporabe še ni potekel.

VARNOST

V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

SKLADIŠČENJE

Hranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe.
Skladiščiti med +5°C in +30°C.

ROK UPORABNOSTI

1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti embalaži.

Za vse tehnične informacije prosimo kontaktirajte naš Oddelek za podporo strankam ali naš Tehnični oddelek.
ROBERLO SA zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe proizvoda.