

OPIS

KRONOX 510 je prozorni lak, ki ima visoko vsebnost suhih snovi in se zelo enostavno nanaša. Možno je doseči postopno debelino, ki je rezultat enakomernega vertikalnega nanašanja. Zaradi visoke vsebnosti suhih snovi in visoke viskoznosti, ima Kronox 510 odlično pokrivno moč in manj možnosti za zatekanje. Zagotavlja visoko stopnjo sijaja, lepo izravnavanje in odlično trdnost.



FIZIKALNE LASTNOSTI

Narava izdelka:	Akril 2K
Barva:	Brezbarvna
Specifična teža:	1,0 kg/l pri 20°C
Viskoznost CF/4:	19" pri 20°C
Debelina filma:	50-60 mikronov (2 sloja)
Poraba:	9 m ² /l
Vsebnost suhih snovi:	63 % Kronox 510
	62 % Aplikacija (100:50 vol)
	59 % Aplikacija (100:50:5 vol)
VOC:	380 g/l Aplikacija (100:50 vol) 2004/42/EC - IIB (d)(420)(380)
	407 g/l Application (100:50:5 vol) 2004/42/EC - IIB (d)(420)(407)

DODATNI IZDELKI

KX44 Počasni trdilec
KX45 Standardni trdilec
KX46 Hitri trdilec

S322 Standardno razredčilo
S324 Počasno razredčilo

T° (°C)			
	Trdilec	Trdilec	Razredčilo Opcijsko
< 18	KX46	KX45-KX46	S322
18 - 25	KX45- KX46	KX44-KX45	S322
> 25	KX44-KX45	KX44	S324

PRIPRAVA POVRŠINE

Nanesite **KRONOX 510** na bazo, potem ko ste pustili odzračevati toliko časa, kolikor priporoča proizvajalec. Če je sistem na bazi topil, nanesite prozorni lak šele potem, ko se je baza oz. prejšnji sloj popolnoma posušil.

MEŠALNO RAZMERJE

Kronox 510	A · B · C		S		20°C
KX45	100:50:0-5 volumen 100:52:0-4 teža	2 : 1	19"	F/4	1,5-2 h
KX46					1-1,5 h

METODA NANAŠANJA

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20		
	1,3-1,4	4	15 - 20	2	5'-10'
	1,2-1,4	2	10		

ČAS SUŠENJA

20° C						60° C*		Kratko valovni IR		
									ODZRA- ČEVANJE	POLNO SUŠENJE
KX44	45'	4h	6h	8h	24h	KX44	20'	SVETLI	5'	10'
KX45	40'	3h	5h	6h	24h	KX45	20'	TEMNI	4'	8'
KX46	35'	3h	4h	5h	24h	KX46	15'	METALIKI	5'	10'

(*) Počakajte 10-15 minut preden izpostavite višji temperaturi

OPOMBE

Vlažnost učinkuje na komponente prozornega laka, zato mora biti orodje popolnoma suho. Zaprite embalažo trdilca takoj po uporabi.
Ne uporabljajte izdelka v okolju, kjer je relativna vlažnost večja od 70%.
Ne uporabljajte pri temperaturi nižji od 10°C. V takšnih primerih sušite v lakirni kabini.

ČIŠČENJE OPREME

Uporabite razredčilo za čiščenje, kateremu rok uporabe še ni potekel.

VARNOST

V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

SKLADIŠČENJE

Hranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe. Skladiščiti na temperaturi med +5°C in +30°C..

ROK UPORABNOSTI

1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti embalaži..

Za vse tehnične informacije prosimo kontaktirajte naš Oddelek za podporo strankam ali naš Tehnični oddelek. ROBERLO SA zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe proizvoda..