



KRONOX 620

E33VERZIJA: 190305
Stran: 1/3

UHS PROZORNI LAK

OPIS

2K prozorni lak z nizko vsebnostjo VOC, ki je zelo enostaven za nanašanje in z visoko stopnjo sijaja. Poleg tega se zelo hitro suši, kar omogoča optimizacijo kapacitet. Kljub hitrosti sušenja je ta prozorni lak primeren za vsa popravila, od malih do velikih. Ko je nujno, ga lahko poliramo po 5 urah.

FIZIČNE KARAKTERISTIKE



Narava:	Akrilni 2K
Barva :	Brezbarven
Specifična teža:	1,0 kg/l pri 20°C
Viskoznost CF/4:	18-19" pri 20°C
Debelina suhega filma:	50-60 mikronov (2 nanosa)
Poraba :	9 m ² /l (50 mikronov)
VOC:	410 g/l Mešanice 2004/42/EC - IIB(d)(420) 410g/l
Vsebnost suhe snovi:	59 % Mešanice

DODATNI IZDELKI

KX44	Trdilec Slow
KX45	Trdilec Standard
KX46	Trdilec Fast

PRIPRAVE POVRŠINE

KRONOX 620 nanesi na bazo po odzračevanju (po priporočilih proizvajalca baze).

		
<i>T^a</i> (°C)	<i>Trdilec</i>	<i>Trdilec</i>
< 18	KX46	KX46
18 – 28	KX45 - KX46	KX45 - KX44
> 28	KX44-KX45 Max. 4 deli	

MEŠALNO RAZMERJE

KRONOX 620	A + B			
			20°C	
KX44	100:50 volumen	2 : 1	18-19" F/4	1,5 ure
KX45	100:52 Teža			1,5 ure
KX46				1 ura

NAČIN NANAŠANJA

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20	½ + 1 ali 2	5'-10'
	1,3-1,5	4	15 - 20		
	1,2-1,3	2	10		

ČAS SUŠENJA

	20° C					50° C		Kratkovalovno IR		
									ODZRAČE VANJE	POLNO PEČENJE
KX44	20'	1 ura 15'	2 uri	2 uri 30'	5 ur	KX44	15'	SVETLE	4'	6'
KX45	15'	1 ura	2 uri	2 uri 30'	5 ur	KX45	10'	TEMNE	3'	5'
KX46	14'	45'	1 ura 30'- 1 ura 45'	2uri 15'	5 ur	KX46	5-10'	METALIK	4'	6'

OPOMBE

Če je nujno, lahko Kronox 620 poliramo takoj, ko se lakirana površina ohladi. Vlažnost vpliva na komponente prozornega laka, zato mora biti oprema za nanašanje popolnoma suha. Posodo s trdilcem popolnoma zaprite takoj po uporabi. Ko je relativna vlažnost višja od 70% in/ali temperature nižje kot +10°C je priporočljivo sušenje pri 60°C.

ČIŠČENJE OPREME

Uporabi razredčilo za čiščenje, preden mu je potekel rok trajanja.

VARNOST

V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

SKLADIŠČENJE

Izdelek skladiščite v prezračevanem prostoru, kjer ni direktne izpostavitve sončni svetlobi..
Temperatura: med +5°C in +30°C.

ROK TRAJANJA

V zaprti originalni embalaži eno leto od datuma proizvodnje.

NASVET:

Za celotna popravila in/ali visoke temperature, uporaba trdilca KX44 izboljšuje nanašanje in fini. Maskirni papir je potrebno odstraniti pred sušenjem za montažo.

Za vse tehnične informacije prosimo kontaktirajte naš Oddelek za podporo strankam ali naš Tehnični oddelek. ROBERLO SA zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe proizvoda..