



MULTIEXTENDER

A6

VERZIJA: 121212

Stran: 1/2

VSESTRANSKI (ALL-PURPOSE) LAHKI KIT

OPIS

Vsestranski (all-purpose) lahki poliesterski kit.

Glavna prednost v primerjavi s standardnimi poliestrskimi kiti je dober oprijem tako na galvanizirano pločevino kot na aluminijasto pločevino.

Dosežena je odlična oprijemljivost, pri tem pa se ohranjajo tudi vse kvalitete, ki jih mora imeti dober kit, kot so: enostavno nanašanje, hitro sušenje in enostavno brušenje (začenši z brusnim papirjem P120).

FIZIKALNE LASTNOSTI

Narava izdelka:	Nenasičen poliester
Barva:	Bela in bež
Specifična teža:	1,2 kg/l pri 20°C
VOC:	25 g/l Aplikacija mešanice

DODATNI IZDELKI

Trdilec PBO

USTREZNE POVRŠINE


Lahko se nanaša na kovino, aluminij, galvanizirane in poliesterske površine.
Ko je potrebna maksimalna zaščita, nanesite prej epoxy primer.
Ne sme se nanašati na termoplastične podlage in Wash primerje (temelje).

PRIPRAVA POVRŠINE

- 1 - Ugotovite vrsto površine
- 2 - Proces:

PROCES		Kovina	Aluminij	Galvanizirano	Poliester UP-GFK
	P80	✓	✓	✓	✓
	P150	✓	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓	✓

1 – NANOS

	 TEŽA		
10°C	100:2-3	7'	30'
20°C		5'	25'
30°C		4'	15'

2 – BRUŠENJE

		 ORBIT		
				P100
ČAS 5 min				
RAZDALJA 80 cm				
MAKS. T 80°C				
	ZAČETNO	7 - 5 mm	P120	P180
	KONČNO	5 - 3 mm	P220	P240

OPOMBE

Ne dodajajte trdilca več, kot pa je navedeno. Dobro premešajte.
Mora biti izolirano preden se nanese končni sloj.
Poliesterski kiti se ne bodo strdili, če je temperatura pod +5°C.

ČIŠČENJE OPREME

Očistite lopatice za kit z razredčilom za čiščenje preden se izdelek ne strdi.

VARNOST

V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

SKLADIŠČENJE

Hranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe.
Skladiščiti med +5°C in +30°C.

ROK UPORABE

1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti embalaži.

PREDLOG/NASVET:

Daljši kot je premor med brušenjem kita in nanosom primer filerja (polnila), boljši bo končni izgled.

Za vse tehnične informacije prosimo kontaktirajte naš Oddelek za podporo strankam ali naš Tehnični oddelek.
ROBERLO SA zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe proizvoda.