

POLIMERNO LEPILO ZA STEKLO 1K

OPIS

RHG 70 je visoko kakovostno lepilo za steklo na osnovi Silil Modificiranega Polimera (SMP). Formuliran je za visoko viskoznost, nudi odlično lepeljenje brez primerja za steklo in večino kovin in plastičnih mas, ki se uporabljajo v avto segmentu.

Brez izocianatov ali topil in zelo enostavno za nanašanje, **RHG 70** zagotavlja visoko mehansko odpornost, prav tako pa hitro sušenje (1ura DAT). Ostale karakteristike so odlična UV odpornost in antikoroziivnost.

FIZIKALNE LASTNOSTI

Narava izdelka:	Silil modificiran Polimer (SMP)
Barva:	Črna
Specifična teža:	1,5 kg/L pri 20°C




APLIKACIJA

1) Priprava površine:

Da bi dosegli optimalni oprijem, površine morajo biti očiščene, suhe in brez ostankov masti, olja, vode, prahu ali ostalih nečistoč, ki bi lahko vplivale na oprijem lepila na površino.

2) Nanos lepila:

Nanesite RHG 70 na steklo ali karoserijo vozila, tako da začnete na spodnjem centralnem delu stekla. Steklo se mora namestiti na pravo pozicijo takoj po nanosu lepila.

RHG 70			
		STOPNJA SUŠENJA	
23°C 50% r.h.			
RHG 70	25'	3,3 mm / 24 h	1h

LASTNOSTI IZDELKA PO SUŠENJU

	RHG 70	Enote
Shore A trdota	55	N/mm ²
Elastični modulus at 100% (ISO 37 DIN 53504)	2,33	N/mm ²
Natezna moč (ISO 37 DIN 53504)	3,30	N/mm ²
Raztezek pri trganju (ISO 37 DIN 53504)	225	%

VARNOST

V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

SKLADIŠČENJE

Hranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe. Skladiščiti med +5°C in +30°C.

ROK UPORABNOSTI

1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti embalaži.

*Za vse tehnične informacije prosimo kontaktirajte naš Oddelek za podporo strankam ali Tehnični oddelek.
ROBERLO SA zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe proizvoda*