

VSESTRANSKI LAHKI KIT BREZ STIRENA

OPIS

Vse stranski lahki poliesterski kit brez stirena. Njegova kremasta struktura, enostavno mešanje in nanašanje, omogočajo da se lahko kit uporablja kot bodyfiller (polnilo) in kot zaključni fini kit (fina nelepljiva struktura). Se odlično brusi in tako zmanjša delovni čas in poveča učinkovitost ter omogoča hitrejša popravila. Ima odličen oprijem na pločevino.

FIZIKALNE LASTNOSTI

Narava izdelka:	Nenasičen poliester
Barva:	Svetlo zelena
Specifična teža:	1,0 kg/L pri 20°C
VOC:	24 g/l Mešane aplikacije

DODATNI IZDELKI




Trdilec PBO

USTREZNE POVRŠINE




Lahko se nanaša na kovino, aluminij, galvanizirane in poliesterske površine. Ko je potrebna maksimalna zaščita, nanesite prej epoxy primer. Ne sme se nanašati na termoplastične podlage in Wash Primerje (temelje).

PRIPRAVA POVRŠINE




- 1 – Ugotovite vrsto površine.
- 2 - Proces:

PROCES		↓	Kovina	Aluminij	Galvanizirano	Poliester UP-GFK
	P80		✓	✓	✓	✓
	P150		✓	✓	✓	✓
	DA93		✓	✓	✓	✓

1 - NANOS

	 TEŽA		
10°C	100:3	9'	30'
20°C		5'	25'
30°C		4'	15'

2 - BRUŠENJE

			SPOT REPAIR	LARGE SURFACES REPAIR
	 ZAČETNO KONČNO			
		7 - 5 mm	P120/150	P100
		5 - 3 mm	P220	P240

OPOMBE

Ne dodajajte trdilca več, kot pa je navedeno. Dobro premešajte.
Mora biti izolirano preden se nanese končni sloj.
Poliesterski kiti se ne bodo strdili, če je temperatura pod +5°C.

ČIŠČENJE OPREME

Očistite lopatice za kit z razredčilom za čiščenje preden se izdelek ne strdi.

VARNOST

V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

SKLADIŠČENJE

Hranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe.
Skladiščiti med +5°C in +30°C.

ROK UPORABNOSTI

1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti embalaži.

PREDLOG/NASVET:

Dolg odprti čas
omogoča daljši delovni
cikel in s tem delo na
večjih površinah in pri
večjih popravilih.

*Za vse tehnične informacije prosimo kontaktirajte naš Oddelek za podporo strankam ali Tehnični oddelek.
ROBERLO SA zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe proizvoda.*