

HS 5 : 1 TEMELJ (PRIMER) POLNILO (FILLER)

OPIS

VERSIS je 2K akrilni temelj (primer) z visoko vsebnostjo suhih snovi in nizkimi emisijami, ki je primeren za vsestranko uporabo, zahvaljujoč 3 različnim možnim aplikacijam:

- ☐ HB filler (polnilo)
- ☐ Primer sufacer
- ☐ Non sanding primer (temelj, ki se ne brusi)

Rang barv mu zagotavlja enak končni rezultat ne glede na to katera barva in moč zapolnjevanja je uporabljena:

- ☐ S1.- bela
- ☐ S4.- siva
- ☐ S7.- črna

Temelji (primerji) iz linije VERSIS izpolnjujejo EU okoljevarstvene predpise, ki se nanašajo na VOC emisije.

FIZIKALNE LASTNOSTI

Narava izdelka: Akril 2K
Barva: Bela, siva, črna
Specifična teža: 1,4 kg/L pri 20°C

	<i>HB filer</i>	<i>Primer Surfacer</i>	<i>Non sanding</i>
Dry film thickness:	80 mikronov	50 mikronov	15 mikronov
VOC:	407 g/l	487 g/l	497 g/l
Izkoristek:	6 - 7 m ² /l	8 - 10 m ² /l	16 - 18 m ² /l

Na nanos
Aplikacija mešanice
Na nanos

DODATNI IZDELKI

KX44 Trdilec počasni
 KX45 Trdilec standardni
 KX46 Trdilec hitri

NS21 Non sanding konverter
 VOC PLUS Aditiv standard z nizko vsebnostjo VOC
 VOC PLUS Aditiv počasni z nizko vsebnostjo VOC


		
<i>T° (°C)</i>	<i>Trdilec</i>	
< 18	KX46	KX46
18 - 25	KX45	KX45 - KX46
> 25	KX44	KX44 - KX45

PRIPRAVA POVRŠINE *

	HB Filer	Primer Surfacer	Non sanding
	P240	P240 - P320	P400
	✓	✓	✓



(*) Površine: OEM barve, poliesterski kiti, kovina, galvanizirana pločevina, aluminij ali poliestar

MEŠALNO RAZMERJE

		HB Filer		Primer Surfacer		Non sanding	
		Vol	Teža	Vol	Teža	Vol	Teža
	Versis	5	100	5	100	2	100
	Trdilec	1	15	1	15	1	35
	NS21	-	-	-	-	1	35
	VOC PLUS stand. aditiv z nizko vseb. VOC	-	-	1	13	-	-
	F/4 pri 20°C	55"		25"		16"	
	20°C	20' - 30' (*)		40'		20'	
	25°C	15' - 25' (*)		30'		15'	
	30°C	10' - 20' (*)		25'		10'	

(*) Rok uporabnosti mešanice ob dodatku 5% razredčila

METODA NANAŠANJA

		High build filler	Primer Surfacer	Non sanding
	HVLP	1,7 - 1,9	1,5 - 1,7	1,2 - 1,4
		2,5 - 3	2 - 2,5	2 - 2,5
	Sloji	2 - 3	2	1 - 2
	20°C	5'	5' - 10'	3'

ČAS SUŠENJA


		High build filler	Primer Surfacer	Non sanding
 20°C	KX44 - KX45	-	-	Min 15' Max 60'
 20°C	KX44	4 h	3 h	-
	KX45	3 - 4 h	2 - 3 h	> 1 h *
	KX46	3 h	2 h	-
 60°C	KX44 - KX45	25'	20'	-
 Srednje valovni 60cm	ODZRAČEVANJE	5'	5'	-
	SUŠENJE (full bake)	20'	15'	-
 Kratko valovni 80cm	ODZRAČEVANJE	5'	5'	-
	SUŠENJE (full bake)	10'	10'	-

(*) V primeru površinskih nepravilnosti, se lahko brusi po 15' pri 20°C.

BRUŠENJE

		High build filler	Primer Surfacer	Non sanding
 HOD 3 - 5	ZAČETNO	P320	P400	-
	KONČNO	P500	P500	BRUSNI DISK MIKROFIN
	ZAČETNO	P600	P600	-
	KONČNO	P800	P800	P1000

BARVNA LESTVICA

	Barve	Mešalno razmerje S1 : S7	Priporočeni finiši
S1		100 : 0	Bela
S2		90 : 10	Oranžna Rumena Modra Metalik svetlo zelena
S3		70 : 30	Metalik svetlo siva Srednje rumena
S4		50 : 50	Metalik srednje siva Temno rumena Modra
S5		30 : 70	Metalik srednje rdeča Metalik temno siva
S6		5 : 95	Metalik temno modra Metalik temno zelena
S7		0 : 100	Črna Metalik temno rdeča

ČIŠČENJE OPREME

Uporabite razredčilo za čiščenje, kateremu rok uporabe še ni potekel.

VARNOST

V skladu z navodili na etiketi. Za več informacij si oglejte Varnostni list. V skladu z vso veljavno zakonodajo varnosti in zdravja pri delu ter o odlaganju odpadkov.

SKLADIŠČENJE

Hranite na hladnem, dobro prezračevanem mestu, proč od neposredne sončne svetlobe. Skladiščiti med +5°C in +30°C

ROK UPORABNOSTI

1 leto od datuma proizvodnje, v zaprti embalaži.

NASVET/PREDLOG:

Razredčite s 5% visoko polnilnega temelja, ko se nanaša pri temperaturah do 25°C, s tem se omogoči boljši nanos in izravnavanje.

Za vse tehnične informacije prosimo kontaktirajte naš Oddelek za podporo strankam ali naš Tehnični oddelek. ROBERLO SA zavrača vso odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zaradi nepravilne uporabe proizvoda.