

Autowave trdilec


SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

Opis


Poseben dodatek za Autowave za barve pod pokrovom motorja, designe, nanašanje večih barv in za zadostitev specifičnih zahtev proizvajalcev avtomobilov.



Pred uporabo rahlo pretresite Autowave



100 Autowave
 10 Autowave trdilec



100 Autowave + Autowave trdilec
 10-50 Activator WB



Uporabite Sikkens mešalno paletko

14 Modra




Šoba pištole:
 Pod 28°C: 1.2 – 1.3 mm
 Nad 28°C: 1.3 – 1.4 mm

Pritisk pri nanašanju:
 1.7-2.2 bar at pri vходу zraka
 HVLP max 0.6-0.7 bar pri zračni kapici



Nanašanje metalik barv:
 Zaprt moker nanos – Lahek moker nanos – prašni nanos

Nanašanje solid barv:
 2 x 1 nanos



Med nanosi:
 Do popolnoma mat pri 25°C

Pred nanosom prozornega laka:
 15 minut pri 25°C



Nanos prozornega laka
 Glejte TL za prozorni lak



Uporabite primerno respiratorno zaščito
 Akzo Nobel Car Refinishes priporoča uporabo respiratorja z dovodom svežega zraka.

Za podrobne informacije o izdelku preglejte celoten TL



Autowave trdilec

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

Opis

Poseben dodatek za Autowave za barve pod pokrovom motorja, designe, nanašanje večih barv in za zadostitev specifičnih zahtev proizvajalcev avtomobilov.

Izdelek in dodatki

Autowave trdilec

Osnovne surovine:-

Izocianatne smole

Mešalno razmerje po volumnu:

Dodajte 10 delov Autowave trdilca k barvam Autowave.
Ko zmešate komponenti, dodajte želeno količino Aktivatorja WB

Rok trajanja mešanice:

1½ ure

Opozorilo: Ne dodajajte Autowave trdilca k Autowave barvam, ki vsebujejo Additive LP. To bo znatno skrajšalo rok trajanja mešanice.

Skladiščenje izdelka

Rok trajanje izdelka je določen, ko so izdelki skladiščeni neodprti pri 20°C.
Preprečite prevelika temperaturna nihanja.
Za informacije o roku trajanja izdelkov glejte TL S9.01.02



Uporabite primerno respiratorno zaščito

Akzo Nobel Car Refinishes priporoča uporabo respiratorja z dovodom svežega zraka.

Akzo Nobel Car Refinish bv.
Address: Rijksweg 31, PO Box 3, 2170 BA Sassenheim
Tel: +31(0)71308-6944

SAMO ZA PROFESIONALNO UPORABO

POMEMBNO OPOZORILO: Informacije v tem tehničnem listu temeljijo na našem trdnem znanju in trenutnih zakonih; vsaka uporaba izdelka, ki je drugačna od te, ki je specialno priporočena v tehničnem listu je na lastno odgovornost. Uporabnik je vedno odgovoren, da opravi potrebne korake za zadostitev lokalnih zahtev in zakonodaje. Vedno preberite tehnične in varnostne liste za ta izdelek. Nasveti in vse izjave, ki jih dajemo o tem izdelku (v tem tehničnem listu in kako drugače) temelji na našem znanju, a nimamo nadzora nad kvaliteto in stanjem substrata ali mnogih faktorjev, ki vplivajo na uporabo in nanos tega izdelka. Tako (razen, če se posebej ne sporazumemo pisno) ne sprejemamo odgovornosti za obnašanje tega izdelka ali za škodo, ki bi nastala pri uporabi tega izdelka. Vsi izdelki in tehnični nasveti so tema naših standardnih izrazov in pogojev prodaje. Lahko zahtevate kopijo tega dokumenta in ga skrbno preverite. Vse informacije v tem TLT se občasno spreminjajo glede na izkušnje in našo politiko.

Znamke premazov, omenjene v tem TL so blagovne znamke Akzo Nobel.

Sedež podjetja

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.sikkenscr.com

