

## HD-PUR-COLOR 612-BARVA

### Opis proizvoda

Nova generacija pigmentiranih 2K poliuretan lakov.  
Barvni lak ima zelo dobro pokrivnost in kaže zelo dobro odpornost proti kemičnim in mehanskim obremenitvam. Za sistem je značilna zelo visoka trdnost.  
Primeren za odprte in zaprte pore.

### Primer nanosa

#### Hrast, lakiran v RAL 9005

- Temeljni nanos**  
1 x HD-PUR-COLOR 612-9005  
30 % redčen z razredčilom 960-0102  
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626  
Čas sušenja: min. 2 uri pri sobni temperaturi.  
Vmesno brušenje: P280
- Vmesni nanos**  
1 x HD-PUR-COLOR 612-9005  
15 – 20 % redčen z razredčilom 960-0102  
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626  
Čas sušenja: min. 2 uri pri sobni temperaturi.  
Vmesno brušenje: P280
- Končni nanos**  
1 x HD-SOLO-PUR 623-0029  
15 % redčen z razredčilom 960-0102  
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626  
Sušenje: čez noč pri sobni temperaturi.

### Obdelava

#### Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

#### Nasvet:

Lahko se uporablja v razmerju 5:1.  
V tem primeru je lak opornejši na mehanske poškodbe, kot so sledi od prstana.

### Tehnične informacije

Viskoznost:	60 Sek. DIN 4
Trdilec:	HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Mešalno razmerje:	5:1 (Lak / Trdilec) odporno na prstan 10:1 (Lak. / Trdilo) za lakiranje čezenj
Odprti čas:	1 delovni dan (8 ur.)
Sušenje:	po 15 – 20 min prašno suho po 3 urah brušenje
Količina nanosa:	150 g / m <sup>2</sup> v križnem nanosu

### Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.  
Zagotovite dobro prezračevanje.  
PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.  
Pred uporabo dobro premešati.  
Vedno se priporoča preizkus.

### Standardi

DIN EN 71 – 3 varnost igráč



DIN 4102 B1 težko vnetljivo



DIN 68861 – del 1 odporno na kemične snovi



Sestava je brez strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida.



### Ostale informacije

#### Št. izdelka:

612-xxxx-25KH	25 kg embalaža
612-xxxx-10KE	10 kg embalaža
612-xxxx-5KE	5 kg embalaža
612-xxxx-5KE	3 kg embalaža
612-xxxx-1K	1 kg embalaža

#### Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.