

## HD-CRYL-TOP 65x-0004

### Opis proizvoda

HD-CRYL-TOP PUR je 2k hitro sušeč, nerumeneč lak za pohištvo z dobro polnilno močjo. Kaže tudi dobro odpornost na mehanske in kemijske obremenitve. Lak krasi visoka polnilnost, izjemna gladka površina in razlivenost materiala. Primeren za visoko kakovostno pohištvo.

### Primer nanosa

#### Evropski Javor, barvno lužen

#### 1. Luženje

1 x luženje z Aquanylbeize 290-Sikkens SN 02.77 pastellgrau  
Količina nanosa ca. 100g. Brizga in porazdeliti s čopičem.  
Sušenje: min 2 uri pri sobni temperaturi

#### 2. Temeljeni nanos

1 x HD-CRYL-TOP 653-0004  
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626  
Sušenje min. 2 uri pri sobni temperaturi  
Vmesno brušenje: brusni papir P 280/320

#### 3. Končni nanos

1 x HD-CRYL-TOP 653-0004  
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626  
Sušenje: čez noč

### Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

### Standardi

DIN 4102 B1 težko vnetljivo



DIN EN 71 – 3 Varnost igrač



DIN 68861 – del 1 odpornost na kemične snovi

Sestava je brez:

strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida



### Obdelava

#### Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

**Nasvet:** Za težavne vrste lesa priporočamo predhodno lakiranje z lakom HD-PUR SPERRGRUND 611-0000 HD-PUR CRYL-HÄRTER 600-0626, kot izolacijo.

### Tehnične informacije

Visoznost:	28 Sek. DIN 4
Trdilec:	HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Mešalno razmerje:	10:1 (Lak / Trdilec)
Odpri čas:	1 delovni dan (8 ur.)
Sušenje:	po 30 - 40 min prašno suh po 2 urah brušenje
Količina nanosa:	ca. 120 g / m <sup>2</sup> za nanos

### Ostale informacije

#### Št. izdelka.:

65x-0004-30LH	30 L embalaža
65x-0004-5LK	5 L embalaža

#### Stopnje sijaja:

2 mat	3 pol mat
5 pol sijaj	

#### Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.