

HD-PUR-PLUS 65x-0060

Opis proizvoda

HD-PUR PLUS je 2k hitro sušeč, temeljni in končni, nerumeneč lak za pohištvo z dobro polnilno močjo. Kaže dobro odpornost na mehanske in kemijske obremenitve z visoko trdoto in UV zaščito. Pri lakiranju čez beljeno, belo in barvno površino, površina ostane nerumeneča. S povečano vsebnostjo UV filtrov se upočasnjuje rumenenje podlage-lesa in podaljšuje naravno barvo lesa.

Primeren za visoko kakovostno pohištvo.

Primer nanosa

Evropski Javor, barvno lužen

1. Luženje

1 x luženje z Aquanylbeize 290-Sikkens SN 02.77 pastellgrau

Količina nanosa ca. 100g. Brizga in porazdeliti s čopičem.

Sušenje: min 2 uri pri sobni temperaturi

2. Temeljni nanos

1 x HD-PUR-PLUS 653-0060

MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626

Sušenje min. 2 uri pri sobni temperaturi

Vmesno brušenje: brusni papir P 280/320

3. Končni nanos

1 x HD-PUR-PLUS 653-0060

MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626

Sušenje: čez noč

Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

Standardi

DIN EN 71 – 3 Varnost igrač



DIN 68861 – del 1 odpornost na kemične snovi

Sestava je brez:

strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida



Obdelava

Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

Nasvet: Za težavne vrste lesa priporočamo predhodno lakiranje z lakom HD-PUR SPERRGRUND 611-0000 HD-PUR CRYL-HÄRTER 600-0626, kot izolacijo.

Tehnične informacije

Visoznost:	28 Sek. DIN 4
Trdilec:	HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Mešalno razmerje:	10:1 (Lak / Trdilec)
Odpri čas:	1 delovni dan (8 ur.)
Sušenje:	po 30 - 40 min prašno suh po 2 urah brušenje
Količina nanosa:	ca. 120 g / m ² za nanos

Ostale informacije

Št. izdelka.:

65x-0060-30LH	30 L embalaža
65x-0060-5LK	5 L embalaža
65x-0060-1LK	1 L embalaža

Stopnje sijaja:

2 mat 3 pol mat

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.