

HD-PUR-FÜLLGRUND 650-0001

Opis proizvoda

HD-PUR-FÜLLGRUND je hitro sušeč temeljni lak, ki ne porumeni, z dobro polnitveno močjo, z izjemno obstojnostjo ter izredno dobrim brušenjem.

Uporablja se za pol zaprte in zaprte pore.

Primer nanosa

Češnja, lakirana brezbarvno

1. Temeljni nanos

1 x temeljni nanos s HD-PUR-FÜLLGRUND 650-0001
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Sušenje: min. 2 uri pri sobni temperaturi
Vmesno brušenje: brusni papir P 280 / 320

2. Končni nanos

1 x končni nanos s HD-SOLO-PUR 623-0029
MR 10:1 s trdilcem-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Sušenje do pakiranja: čez noč pri sobni temperaturi.

Obdelava

Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

Tehnične informacije

Viskoznost	30 Sek. v DIN 4
Trdilec:	HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Mešalno Razmerje:	10:1 (Lak / Trdilec)
Odprti čas:	1 delovni dan (8 ur)
Sušenje:	po 30 - 40 min. prašno suho po 2 urah brušenje
Količina nanosa:	130 - 180 g / m ²

Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

Standardi

DIN 4102 B1 Težko vnetljivo
DIN EN 71-3 varnost igráč
DIN 68861-dell 1 odpornost na kemične snovi



Sestava je brez:
strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida.



Ostale informacije

Št. izdelka.:

650-0001-30LH	30 L embalaža
650-0001-10LK	10 L embalaža
650-0001-5LK	5 L embalaža

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.