

HD-PUR-FÜLLGRUND 655-0001

Opis proizvoda

HD-PUR-FÜLLGRUND je hitro sušeč temeljni lak, ki ne porumeni, z dobro polnitveno močjo, z izjemno obstojnostjo ter izredno dobrim brušenjem.

Uporablja se za pol zaprte in zaprte pore

Primer nanosa

Hrast

1. Temeljni nanos

1 x temeljni nanos HD-PUR-FÜLLGRUND 655-0001
MR 2:1 s trdilcem HD-PUR-TUBO-HÄRTER 600-0800
Sušenje: min. 2 uri pri sobni temperaturi
Vmesno brušenje: z brusnim papirjem P 280 / 320

2. Končni nanos

1 x končni nasno HD-NANO-PUR 621-0040
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Sušenje do pakiranja: čez noč pri sobni temperaturi.

Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

Standardi

Skladno z VOC



DIN 68861-dell 1 odpornost na kemične snovi

DIN 4102 B1 Težko vnetljivo

DIN EN 71-3 varnost igráč



Sestava je brez:

strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida.



Obdelava

Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

Ostale informacije

Št. izdelka:

655-0001-30LH

30 L embalaža

Tehnične informacije

Viskoznost	30 Sek. v DIN 4
Trdilec:	HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Mešalno Razmerje:	2:1 (Lak / Trdilec)
Odprti čas:	1 delovni dan (8 ur)
Sušenje:	po 30 - 40 min prašno suho po 2 urah brušenje
Količina nanosa:	120 - 150 g / m ²

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 12 mesecev.