

## HD-AQUA-PUR-TREPPENLACK 72x-0008

### Opis proizvoda

HD AQUAPUR TREPPENLACK je vodni, eno-komponentni lak za stopnice, primeren za temeljni in končni nanos. Je okolju prijazen in skoraj brez vonja za lesena tla in masivne lesene stopnice. Površina, po utrditvi laka, kaže skoraj podobne karakteristike kot 2 K poliuretani lak sistemi. Primeren za vso leseno pohištvo.

### Primer nanosa

#### Stopnice bukev, brezbarvne pol mat

- Temeljni nanos**  
1 x HD-AQUA-PUR-TREPPENLACK 723-0008  
Sušenje: min. 2 uri pri sobni temperaturi  
Vmesno brušenje: brusni papir P 280 / 320,
- Končni nanos**  
1 x HD- AQUA-PUR-TREPPENLACK 723-0008  
Sušenje: do pakiranja preko noči ob sobni temperaturi.

### Obdelava

#### Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 2,0 – 2,5 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

Nasvet: Lake na vodni osnovi se uporabljajo pri temperaturi 18-20°C in 65% relativni vlagi.

**Pozor!** HRANITI PRED ZMRZALJO!

### Tehnične informacije

Viskoznost:	160 Sek. DIN 4
Sušenje:	po 30 - 40 min prašno suh po 2 urah brušenje
Količina nanosa:	min. 120 g / m <sup>2</sup> na nanos

### Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

Vodni laki ne smejo priti v stik s topli.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

### Standardi

DIN EN 71 – 3 varnost igrač

Ustreza direktivi HOS.

DIN 68861 – del1 odpornost na kemične snovi

Sestava je brez:

strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) und formalaldehida.

### Ostale informacije

#### Št. izdelka.:

71x-0001-2-25KI      25 kg embalaža

#### Stopnja sijaja:

2 mat      3 pol mat  
5 pol sijaj

#### Skladiščenje:

**v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.**