

HD-AQUA-TOP 71x-0001-2

Opis proizvoda

HD-AQUA-TOP je eno-komponentni, samo-povezovalni lak na vodni osnovi, zasnovan na poliuretanski in akrilni disperziji.

Primer nanosa

Bukev, pol mat transparent

1. Temeljni nanos

1 x HD-AQUA-TOP 71x-0001-2

Sušenje: min. 2 uri pri sobni temperaturi

Vmesno brušenje: brusni papir P 280 / 320,

2. Končni nanos

1 x HD-AQUA-TOP 71x-0001-2

Sušenje: do pakiranja preko noči ob sobni temperaturi.

Z dodatkom 2% HD-HYDRO-VERNETZER 990-0791, se lahko izboljša kemijska odpornost laka HD AQUA-TOP 71x-0001-2

Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

Vodni laki ne smejo priti v stik s topli.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

Standardi

DIN EN 71 – 3 varnost igrač

DIN 4102 B1 težko vnetljivo

Ustreza direktivi HOS.

DIN 68861 – del1 odpornost na kemične snovi

Sestava je brez:

strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) und formaldehida.



Obdelava

Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

Nasvet: Lake na vodni osnovi se uporabljajo pri temperaturi 18-20°C in 65% relativni vlagi.

Pozor! HRANITI PRED ZMRZALJO!

Tehnične informacije

| | |
|------------------|---|
| Viskoznost: | 120 Sek. DIN 4 |
| Sušenje: | po 30 - 40 min prašno suh po 2 urah brušenje |
| Količina nanosa: | min. 100 g / m ² na nanos |

Ostale informacije

Št. izdelka.:

71x-0001-2-25KI 25 kg embalaža

Stopnja sijaja:

| | |
|---------------|-------------|
| 1 globoki mat | 3 pol mat |
| 2 mat | 5 pol sijaj |

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.