

## HD-AQUA-PUR PARKETTSIEGEL 72x-0001

### Opis proizvoda

HD-AQUA-PUR-PARKETTSIEGEL je eno komponenten, temeljni, vmesni in končni lak za parket, masivna tla, OSB in ostala lesena tla, kot tudi za stopnice. HD-AQUA-PUR-PARKETTSIEGEL je primeren tudi za lakiranje že lakiranega končnega parketa. HD-AQUA-PUR-PARKETTSIEGEL se lahko uporablja za vse vrste lesa. Pri lesovih z močnejšo vsebnostjo kislin, je zaradi alkalnosti mogoča sprememba barve lesa.

### Primer nanosa

#### Bukev, naravna, ladijski parket

##### 1. Temeljni nanos

1 x 80 g/m<sup>2</sup> s HD-AQUA-PUR-Parkettsiegel 722-0001  
Sušenje 2 uri pri sobni temperaturi

##### 2. Vmesni nanos

1 x 80 - 120 g/m<sup>2</sup> s HD-AQUA-PUR-Parkettsiegel 722-0001

Po sušenju po min. 2 - 4 urah (boljše čez noč)

Vmesno brušenje: granulacija P220 – 280

##### 3. Končni nanos

1 x 80 -120 g/m<sup>2</sup> s HD-AQUA-PUR-Parkettsiegel 722-0001

Pohoden po: 10 urah (pazljivo)

Končno utrjen: 5 dni

### Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

Vodni laki ne smejo priti v stik s topli.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus..

### Standardi

DIN EN 71 – 3 Varnost igrač



Ustreza direktivi HOS



DIN 68861 – del 1 odpornost na kemične snovi



Sestava je brez:  
strupenih težkih snovi, halogeniranih oglikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) und formalaldehida.



DIBT Zulassung

### Obdelava

#### Premazovanje in valjanje

Nasvet: Lake na vodni osnovi se uporabljajo pri temperaturi 18-20°C in 65% relativni vlagi.

**Pozor!** HRANITI PRED ZMRZALJO!

### Tehnične informacije

Viskoznost	25 Sek. DIN 4
Prašno suh po:	15 - 30 min.
Pohoden po:	10 urah (pazljivo)
Končno utrjen	5 dni
Količina nanosa:	min. 80-100 g / m <sup>2</sup> za nanos

### Ostale informacije

#### Št. izdelka.:

72x-0001-25KI	25 kg embalaža
72x-0001-10KI	10 kg embalaža
72x-0001-5KI	5 kg embalaža

#### St. sijaja:

2 mat	3 pol mat
5 pol sijaj	8 sijaj

#### Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.