

## HD-AQUA-PUR-ISOLIERFÜLLER WEISS 765-9902

### Opis proizvoda

HD-AQUA-PUR ISOLIERFÜLLER je vodni 2K polnilni temelj na osnovi poliuretan in akrilni disperziji.

### Primer nanosa

#### MDF, omara

##### 1. Temeljni nanos

1 - 2 HD-AQUA-PUR ISOLIERFÜLLER 765-9902  
MR 10:1 s trdilcem HD-AQUA-PUR HÄRTER 760-0005  
Sušenje: min. 3 ure pri sobni temperaturi  
Vmesno brušenje: brusni papir P 280 / 320  
končno brušenje P 320 / 400

##### 2. Končni nanos

1 HD-AQUA-TOP COLOR 712-2008  
Sušenje: čez noč pri sobni temperaturi.

HD-AQUA-PUR ISOLIERFÜLLER se lahko razredči z dodatkom HD-AQUA-VERDÜNNUNG 970-0001 od 1 – 2 %.

HD-AQUA-TOP se lahko doda 2% HD-HYDRO-VERNETZER 990-0791 za boljšo kemično odpornost..

### Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

Vodni laki ne smejo priti v stik s topli.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

### Standardi

Ustreza direktivi HOS



DIN 68861 – Del 1 odporno na kemične snovi



Sestava je brez:

strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) und formalaldehida.



### Obdelava

#### Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 2,5 – 3,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

**Nasvet:** Z vodnimi laki se naj dela pri 18 – 20 °C in relativni zračni vlagi 65 %.

**Pozor!** HRANITI PRED ZMRZALJO!

### Tehnične informacije

Viskoznost:	150 Sek. DIN 4
Sušenje:	po 1 uri: prašno suh po 3 urah: brušenje
Količina nansoa:	150 - 250 g / m <sup>2</sup>
Odprti čas:	ca. 3 ure
Razredčilo:	HD-AQUA-THINNER 970-0001

### Ostale informacije

#### Št. izdelka.:

765-9902-25KI	25 kg embalaža
765-9902-10KI	10 kg embalaža
765-9902-5KI	5 kg embalaža

#### Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.