

HD-KOMBI-SPRITZBEIZE 240-xxxx

Opis proizvoda

HD-KOMBI-SPRITZBEIZE so lužila na osnovi Alkohol-Vode, z enakomernim izgledom. Zaradi vsebnosti alkohola se lužila hitro sušijo in ne povzročajo robatosti površine.

Primer nanosa

Hrast, barvno lužen

1. Lužilo

1 x lužilo HD-KOMBI-SPRITZBEIZE 240-xxxx
Količina nanosa: ca. 80 g., brizganje
Sušenje: min. 3 ure pri sobni temperaturi

2. Temeljni nanos

1 x temeljni nanos HD-CRYL SCHICHTLACK 623-0001
MR 10:1 s trdilcem HD-CRYL-HÄRTER 600-0626
Sušenje: min. 3 ure pri sobni temperaturi
Vmesno brušenje: brusni papir P 280/320

3. Končni nanos

1 x končni nanos HD-CRYL SCHICHTLACK 623-0001
MR 10:1 s trdilcem HD-CRYL-HÄRTER 600-0626
Sušenje: pri 20°C čez noč.

Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

Standardi

Sestava je brez:

strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formaldehida



Obdelava

HD-KOMBI-SPRITZBEIZE se nanaša z brizganjem. Brisanje lužila ni potrebno. V primeru doseganja rustikalnih por, lužilo nanesemo v večji količini, s pištolo ali čopičem in jo s krpo obrišemo.

Količina nanosa, 80 g / m², se ne sme prekoračiti.

Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe: 1,5 - 1,7 mm, pristik zraka: 2,5 – 3,0 bar

Tehnične informacije

Viskoznost:	12 Sek. DIN 4
Sušenje:	po 60 min prašno suho po 3 urah lakiranje čezenj
Količina nanosa:	80 g / m ²

Ostale informacije

Št. izdelka.:

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.

240-xxxx lužila so občutljiva na zmrzal. Hraniti na sobni temperaturi.