

HD-LM-SPRITZBEIZE 217-xxxx

Opis proizvoda

HD-LM-SPRITZBEIZE so hitro sušeca lužila na osnovi topil, združljiva z laki.

Primer nanosa

Bukev, lužena

1. Lužilo

1 x luženo s HD LM Spritzbeize 217-xxxx
Količina nanosa: ca. 130 – 140 g, brizganje ali nanos s čopičem
Sušenje: min.1 uro pri sobni temeraturi.

2. Temeljni nanos

1 x temeljni nanos HD-CRYL SCHICHTLACK 622-0029
MR 10:1 s trdilcem HD-CRYL-HÄRTER 600-0626
Sušenje: min. 2 uri pri sobni temperaturi
Vmesno brušenje: brusni papir P 280/320

3. Končni nanos

1 x končni nanos HD-CRYL SCHICHTLACK 622-0029
MR 10:1 s trdilecm HD-CRYL-HÄRTER 600-0626
Sušenje: čez noč

Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

Standardi

Sestava je brez:
strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida.



Obdelava

HD-LM-SPRITZBEIZE se nanaša z brizganjem ali s čopičem. Brisanje lužila ni potrebno, če se želi enoten izgled. V primeru doseganja rustikalnih por, lužilo nanesemo v večji količini in jo s krpo obrišemo.

Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe: 1,3-1,5 mm, pristik zraka: 2,5 – 3,0 bar

Ostale informacije

Št. izdelka.:

Tehnične informacije

Viskoznost: 12 Sek. DIN 4

Sušenje: po 20 min prašno suho
po 1 uri lakiranje čezenj

Količina nanosa: 130 -140 g / m²

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.