

HD-PUR PIGMENTFÜLLER

Die Nummer 1
für den Innenausbau

- schnelle Trocknung
- super Schleifbarkeit
- gute Haftung
- guter Lackverlauf
- hohe Füllkraft
- universell einsetzbar



HD-PUR-PIGMENTFÜLLER ist geeignet als Füller unter allen handelsüblichen 1K- und 2K- PUR/CRYL- Buntlacken.

HD-PUR-PIGMENTFÜLLER ist für Lackierungen im gesamten Innenausbau geeignet. (Mischungsverhältnis: 10:1 mit Härter 600-0626)

HD-PUR-PIGMENTFÜLLER kann auch als **ISOLIERFÜLLER** unter Zugabe von 20% Härter 600-0626 verarbeitet werden.

HD-PUR-PIGMENTFÜLLER 645-9901

Produktbeschreibung

Umweltschonender, lösemittelreduzierter füllkräftiger 2-Komponenten-Polyurethan-Spritzfüller. Füllkräftig mit exzellentem Verlauf, guter Isolierwirkung auf MDF, guter Schleifbarkeit, hoher Temperaturwechselbeständigkeit und guter Haftung auf verschiedenen Untergründen.

Anwendungsbeispiel

MDF farbig lackiert

1. Isolieren

Isolieren mit HD-SOLO-PUR-SCHICHTLACK 62x-0029
MV 10:1 mit HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
20 % HD-PUR-VERDÜNNUNG 960-0103
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Glätten mit Schleifpapier Korn 280 / 320

2. Füllern

1 – 2 Spritzaufträge mit
HD-PUR-PIGMENTFÜLLER 645-9901
MV 10:1 mit HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Trocknen mind. 2 Std. bei Raumtemperatur
Zwischenschliff Korn 280, Endschliff 320 / 400

3. Lackieren

1 Spritzauftrag mit HD-PUR-COLOR 612-Farbtönen nach
RAL, NCS, Sikkens
MV 5:1 mit HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
10 % HD-PUR-VERDÜNNUNG 960-0103
Trocknung bis zum Verpacken über Nacht bei
Raumtemperatur.

Hinweise

Alle angegebenen Trockenzeiten beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 20°C, bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 65 %.

Für ausreichende Be- und Entlüftung ist zu sorgen.

PUR-Lacke müssen nach dem Schleifen und Entstauben sofort überlackiert werden.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

Prüfnormen

DIN 4102 B1 schwerentflammbar



Rezeptur frei von:

giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



Verarbeitung

Spritzen mit der Becherpistole

Düsengröße 2,5 – 3,0 mm, Spritzdruck 2,5 – 3,0 bar

Tipp: Kann auch als Isolierfüller MV 5:1 eingesetzt werden.
Kann auch als Grundierung auf Metall und Kunststoff MV 5:1 eingesetzt werden. Haftung prüfen!

Technische Daten

Viskosität:	70 Sek. im DIN 4 Becher
Festkörper:	56 %
Härter:	HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Mischungsverhältnis:	10:1 (Lack / Härter)
Topfzeit:	1 Arbeitstag (8 Std.)
Trocknung:	nach 30 - 40 min staubtrocken nach 2 Std. schleiffähig
Auftragsmenge:	150/250 g / m ²
Verdünnung:	HD-PUR-VERDÜNNUNG 960-0103

Bestellhinweis

Bestellnr.:

645-9901-30KH	30 kg Gebinde
645-9901-10KE	10 kg Gebinde
645-9901-5KE	5 kg Gebinde

Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 12 Monate lagerfähig.