

# HARTWACHS-SIEGEL für den Innenausbau

**NEU****Geeignet nach Decopaint-Richtlinie**

- ⊛ **widerstandsfähig**
- ⊛ **samt matt**
- ⊛ **filmbildend**
- ⊛ **DIN EN 71 Teil 3**
- ⊛ **reparaturfähig**
- ⊛ **PVC-fest**



**HD-HARTWACHS-SIEGEL** ist geeignet für den gesamten Innenausbau.

**HD-HARTWACHS-SIEGEL** besticht durch schönen Verlauf und geringer Neigung zum Aufglänzen. Durch die hohe Widerstandsfähigkeit ist **HD-HARTWACHS-SIEGEL** für die Beschichtung von Treppen, Holzböden und Möbeln geeignet.

Die samt matten Oberflächen sind PVC-fest und sehr gut reparaturfähig.

**HD-HARTWACHS-SIEGEL** entspricht der Decopaint-Richtlinie.

## HD-HARTWACHS-SIEGEL 811-0001

### Produktbeschreibung

**HD-HARTWACHS-SIEGEL** ist geeignet für den gesamten Innenausbau. Durch die hohe Widerstandsfähigkeit ist **HD-HARTWACHS-SIEGEL** für die Beschichtung von Treppen, Möbeln und Holzböden geeignet.

### Anwendungsbeispiel

#### Europ. Eiche dunkel gebeizt

1 x gebeizt mit Kombibeize 240-90893 Eiche dunkel  
Spritzen mit Becherpistole feucht

2 x gespritzt mit HD-HARTWACHSSIEGEL 811-0001  
Auftragsmenge ca. 2 x 40 – 60 g / m<sup>2</sup>

### Verarbeitung

**HD-HARTWACHS-SIEGEL** ist gebrauchsfertig eingestellt. Vor Gebrauch gut umrühren. Rohe Holzflächen werden mit **HD-HARTWACHS-SIEGEL** grundiert. Die Applikation erfolgt durch Spritzen mit Becherpistole, Airlless-, Airmixergerät. Die übliche Auftragsmenge liegt bei ca. 40 – 60 g / m<sup>2</sup> pro Auftrag. Bei grobporigen Hölzern die Grundierung nach dem Spritzen mit einem Pad einmassieren.

Nach einer ausreichenden Trocknung, 5 Stunden, erfolgt ein Zwischenschliff Korn 240 -0320. Danach wird **HD-HARTWACHS-SIEGEL** ein zweites Mal aufgetragen. Die Trocknung ist von der Durchlüftung und Temperatur der Holzwerkstücke und Räumlichkeit abhängig.

Bei der Verarbeitung ist auf eine gute Durchlüftung der Räume zu achten. Die Gebinde müssen stets nach Gebrauch gut verschlossen und vor Luftzutritt geschützt werden. Angetrockneter **HD-HARTWACHS-SIEGEL** ist mit **HD-Reiniger 980-0300** anlösbar. Gute Ergebnisse sind nur mit sauberem und einwandfrei funktionierendem Arbeitsgerät möglich. **HD-HARTWACHS-SIEGEL** ist nach gründlichem Zwischenschliff mit sich selbst reparaturfähig.

Die regelmäßige Unterhaltspflege, speziell für Treppen und Böden erfolgt mit **HD-Pflegemittel für HD-HARTWACHS-SIEGEL 990-0917**.

### Technische Daten

VOC-Werte:

Istwert (gebrauchsfertig): 428g/l Grenzwert: 700g/l  
Kategorie: f

### Hinweise

Mit HD-HARTWACHS-SIEGEL verunreinigte Textilien (z. B. Putzlappen, Arbeitskleidung) können zur Selbstentzündung neigen, daher mit Wasser tränken, unter Wasser sammeln oder im Freien zum Trocknen aufhängen und entsorgen.

Vor Gebrauch gut aufrühren.

Stets Probelackierung durchführen.

### Prüfnormen

DIN EN 71 – 3 Sicherheit von Spielzeug



Entspricht der VOC-Richtlinie



DIN 68861 – Teil 1 chemische Beständigkeit



Rezeptur frei von:  
giftigen Schwermetallen, halogenierten Kohlenwasserstoffen (CKW, FCKW), polychlorierten Bi- und Terphenylen (PCB + PCT), Pentachlorphenol (PCP) und Formaldehyd.



### Bestellhinweis

#### Bestellnr.:

811-0001-30LH	30 Liter Gebinde
811-0001-10LK	10 Liter Gebinde
811-0001-5LK	5 Liter Gebinde

#### Lagerung:

Im verschlossenen Originalgebinde min. 6 Monate lagerfähig.