

HD-NANO-PUR NATURMATT

ZA NOTRANJE POHIŠTVO

NOVO

- naravno mat površina
- visoka odpornost na praske
- odporen na porumenelost
- univerzalna uporaba
- težko vnetljiv

HD-NANO-PUR-NATURMATT je bil razvit za najvišje zahteve

HD-NANO-PUR-NATURMATT je primeren za vse vrste lesa kjer je naravna mat površina (izgled olja) zaželjena

HD-NANO-PUR-NATURMATT izkazuje izjemno trdoto, odpornost na praske in porumenelost (mešalno razmerje: 10:1 s trdilcem 600-0626)

HD-NANO-PUR-NATURMATT 620-0040

Opis proizvoda

HD-NANO-PUR-NATURMATT je hitro suše poliuretan lak sistem. Film laka ima posebno vizualnost. Lak ne rumeni in je dodatno zaš iten z zaš ito pred soncem proti prezgodnjem rumenenjem. Z uporabo nano delcev površina kaže izjemno trdnost in odpornost na praske. Površina je enostavna za iš enje in je odporna na kemi ne obremenitve.

Ta vrsta laka je posebej primerna za površine z odprtimi porami.

Primer nanosa

Hrast, naravni mat

1. Temeljni nanos

1 x HD-NANO-PUR 620-0040, 80 g/m²
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Dodatek: 10% Razred ila 960-0102
Sušenje: min. 2 uri, bolje ez no pri sobni temepraturi
Vmesno brušenje: brusni papir P 280/320

2. Kon ni nanos

1 x HD-NANO-PUR 620-0040, 120 g/m²
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Dodatek: 10% Razred ila 960-0102
Sušenje: najbolje ez no

Uporabne informacije

Vsi asovni podatki glede asa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C, in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezra evanje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporo a preizkus.

Standardi

DIN EN 71 – 3 varnost igra
DIN 4102 B1 težko vnetljivo
DIN 68861 – del 1 odporno na kemi ne snovi



Sestava je brez:

TOX-FREE brez strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida.



Obdelava

Brizganje s pištolo na lon ek

Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

Brizganje z Airless, velikost šobe 0,9 mm + 10% Red ila 960-0102.

Nasvet: zelo dober izgled na temnejših lesovih.

Tehni ne informacije

Viskoznost: 26 Sek. DIN 4
Trdilec: HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Mešalno razmerje: 10:1 (Lak / Trdilec)
Odpri as: 1 delovni dan (8 ur)
Sušenje: po 30 - 40 min. prašno suho
po 2 urah brušenje
Koli ina nanosa: ca.120 g / m²

Ostale informacije

Št. izdelka.:

620-0040-30LH	30 Liter embalaža
620-0040-10LK	10 Liter embalaža
620-0040-5LK	5 Liter embalaža

Skladiš enje:

v originalno zaprti embalaži min. 12 mesecev.