

HD-PUR COLOR

2K-PUR-LAK

612-BARVA

S HD-PUR COLOR je Heidelberg Coatings razvil 2K PUR lak za najvišje zahteve.

HD-PUR COLOR ima zelo dobro briljantnost in trdnost pri prijemu. Sistem prepriča z ekstremno trdoto in odpornostjo na praske.

HD-PUR COLOR je idealen za lakiranje MDF površin, površin s folijo, kot tudi vso leseno notranjo pohištvo

- Visoka odpornost na praske
- Visoka pokrivnost
- Trdnost in odpornost na umazanijo
- Težko vnetljivo
- DIN EN 12720
- DIN 4102 Del 1

HD-PUR-COLOR 612-BARVA

Opis proizvoda

Nova generacija pigmentiranih 2K poliuretana lakov. Barvni lak ima zelo dobro pokrivnost in kaže zelo dobro odpornost proti kemijskim in mehanskim obremenitvam. Za sistem je značilna zelo visoka trdnost. Primeren za odprte in zaprte pore.

Primer nanosa

Hrast, lakiran v RAL 9005

- Temeljni nanos**
1 x HD-PUR-COLOR 612-9005
30 % redčen z razredčilom 960-0102
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
čas sušenja: min. 2 uri pri sobni temperaturi.
Vmesno brušenje: P280
- Vmesni nanos**
1 x HD-PUR-COLOR 612-9005
15 – 20 % redčen z razredčilom 960-0102
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
čas sušenja: min. 2 uri pri sobni temperaturi.
Vmesno brušenje: P280
- Končni nanos**
1 x HD-SOLO-PUR 623-0029
15 % redčen z razredčilom 960-0102
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Sušenje: čez noč pri sobni temperaturi.

Obdelava

Brizganje s pištolo na lonček
Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

Nasvet: Lahko se uporablja v razmerju 5:1.
V tem primeru je lak odpornější na mehanske poškodbe, kot so sledi od kovine.

Tehnične informacije

Viskoznost:	60 Sek. DIN 4
Trdilcec:	HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Mešalno razmerje:	5:1 (Lak / Trdilcec) odpornost na sledi kovin 10:1 (Lak. / Trdilo) za lakiranje eženj
Odprti čas:	1 deloni dan (8 ur)
Sušenje:	po 15 – 20 min. prašno suho po 3 urah brušenje
Količina nanosa:	150 g / m ² v križnem nanosu

Uporabne informacije

Vsi osnovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C, in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračenje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

Standardi

DIN EN 71 – 3 varnost igr



DIN 4102 B1 težko vnetljivo



DIN 68861 – del 1 odporno na kemijske snovi



Sestava je brez strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida.



Ostale informacije

Št. izdelka.:

612-xxxx-25KH	25 kg embalaža
612-xxxx-10KE	10 kg embalaža
612-xxxx-5KE	5 kg embalaža
612-xxxx-5KE	3 kg embalaža
612-xxxx-1K	1 kg embalaža

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.