

## HD-PUR-FÜLLGRUND

**NOVO**

2K Temeljno polnilo  
za notranje pohištvo

Ustreza po direktivi dekorativnih premazov

- ☼ visoka polnilnost
- ☼ tudi za visok sijaj
- ☼ ne rumeni
- ☼ **DIN 68861-1B**
- ☼ **DIN EN71del 3**



HD-PUR-FÜLLGRUND je nerumene e visoko polnilno polnilo na PUR- Acryl osnovi.

HD-PUR-FÜLLGRUND ima odli no stabilnost in je zelo primeren za polnitev por pri lakiranju visokega sijaja.

HD-PUR-FÜLLGRUND ustreza direktivi dekorativnih premazov ChemVOCFarbV (mešalno razmerje 2:1 s trdilcem 600-0800).

# HD-PUR-FÜLLGRUND 655-0001

## Opis proizvoda

HD-PUR-FÜLLGRUND je hitro suše temeljni lak, ki ne porumeni, z dobro polnitveno močjo, z izjemno obstojnostjo ter izredno dobrim brušenjem. Uporablja se za pol zaprte in zaprte pore

## Primer nanosa

### Hrast

#### 1. Temeljni nanos

1 x temeljni nanos HD-PUR-FÜLLGRUND 655-0001  
MR 2:1 s trdilcem HD-PUR-TUBO-HÄRTER 600-0800  
Sušenje: min. 2 uri pri sobni temperaturi  
Vmesno brušenje: z brusnim papirjem P 280 / 320

#### 2. Končni nanos

1 x končni nanos HD-NANO-PUR 621-0040  
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626  
Sušenje do pakiranja: brezno pri sobni temperaturi.

## Uporabne informacije

Vsi osnovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C, in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezraevanje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

## Standardi

Skladno z VOC



DIN 68861-del 1 odpornost na kemične snovi

DIN 4102 B1 težko vnetljivo

DIN EN 71-3 varnost igrarstva



Sestava je brez:

strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida.



## Obdelava

Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 2,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

## Tehnične informacije

Viskoznost	30 Sek. v DIN 4
Trdilcec:	HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Mešalno Razmerje:	2:1 (Lak / Trdilcec)
Odpri čas:	1 delovni dan (8 ur)
Sušenje:	po 30 - 40 min prašno suho po 2 urah brušenje
Količina nanosa:	120 - 150 g / m <sup>2</sup>

## Ostale informacije

Št. izdelka.:

655-0001-30LH

30 L embalaža

**Skladiščenje:**

v originalno zaprto embalaži min. 12 mesecev.