

## HD-ECO PUR 64x-0001

### Opis proizvoda

HD-ECO PUR je hitro sušeč, nerumeneč lak, za lakiranje manj zahtevnih površin. Nudi dobre mehanske in kemijske zmogljivosti z visoko trdoto in svilnate površine

### Primer nanosa

#### Bukev, barvno lužena

#### 1. Lužilo

1 x luženo z HD-AQUANYLBEIZE 290-barva  
Količina nanosa: 100 g, brizganje  
sušenje min. 2 uri pri sobni temperaturi

#### 2. Temeljni lak

1 x HD-ECO PUR 643-0001  
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0621  
dodati 10% HD PUR razredčila 960-0103  
Sušenje: min. 3 ure pri sobni temperaturi.  
Vmesno brušenje: P 280/320

#### 3. Končni lak

1 x HD-ECO PUR 643-0001  
MR 10:1 mit HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0621  
Dodati 10% HD PUR razredčila 960-0103  
Sušenje: čez noč

### Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati.

Vedno se priporoča preizkus.

### Standardi

DIN EN 71-3; varnost igrač



DIN 68861-del1; odpornost na kemične snovi



Sestava je brez:  
strupenih težkih snovi, halogeniranih  
ogljikovodikov (CKW, FCKW),  
polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB +  
PCT), pentaklorofenola (PCP) in  
formaldehida.



### Obdelava

#### Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 1,8 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

### Ostale informacije

#### Št. izdelka.:

64x-0001-30LH 30 Liter embalaža

#### Stopnja sijaja:

1 globoki mat 3 pol mat  
2 mat

#### Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži min. 6 mesecev.

### Tehnične informacije

Visoznost:	28 Sek. DIN 4
Trdilec:	HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0621
Mešalno Razmerje:	10:1 (Lak / Trdilec)
Odprti čas:	1 delovni dan (8 ur)
Sušenje:	po 30 - 40 min prašno suh po 3 – 4 urah brušenje
Količina nanosa:	130 - 140 g / m <sup>2</sup> za nanos