



Tehnični list

Tehnični list za interno uporabo

Standardno

Opis

Glavne lastnosti

Uporaba

Prodajna profitna središča

Sijaj

Barva

Gostota

Viskoznost izdelka v embalaži

Vsebnost suhe snovi

Cetol Filter 7 plus

TR satin durable

Izredno obstojna lazura za les (pol mat) na bazi topil

SPLOŠNO

Izjemna odpornost proti UV-sevanju za fleksibilnost in dolgotrajnost premazov

Odpornost proti okoljskim vplivom

Visoka prosojnost zagotavlja optimalno vidnost strukture lesa.

Paro-propustna

Vodo-odbojna

Preprosto vzdrževanje

Preprosta uporaba

Na osnovi zračno sušečih alkidnih smol.

Kot pokrivni premaz v prosojnih sistemih za zaščito konstrukcij iz mehkega in trdega lesa.

Mednarodna prodaja izdelkov v:

Avstriji, Belgiji, Franciji, Nemčiji, Italiji, Španiji, Švici in Veliki Britaniji.

LASTNOSTI

Pribl. 35—45 enot sijaja pod kotom 60° (standard AS TM D523)

Na voljo v barvah barvne lestvice Cetol Design Concept in prosojnih barvni lestvici Natural Balance.

Vse barve je mogoče mešati v različnih sorazmerjih.

Končna barva sistema Cetol Filter 7 plus je močno odvisna od vrste lesa, ki ga želimo zaščititi.

Pribl.: 0,93 kg/dm³

Pribl.: 150—200 mPa.s, viskozimeter, 23 °C

Glede na težo: pribl. 59 %

Hlapne organske spojine	Glede na količino: pribl. 53 % Razred A/e: najv. 500 g/l (2007); najv. 400 g/l (2010) Cetol Filter 7 vsebuje najv. 377 g/l hlapnih organskih spojin.
Sušenje pri temperaturi 20 °C in 65–odstotni relativni vlažnosti	Prašno suh: po približno treh urah
Obstojnost na prostem	Ponovni nanos: po pribl. 16 urah Tri leta za trislojne premazne sisteme. Obstojnost je močno odvisna od lokacije, nadmorske višine in kakovosti lesa. Svetlejši barvni odtenki prosojnih izdelkov so na prostem obstojni krajši čas. Zato so barve z manj pigmenta Filter 7 plus izdelane na osnovi premaza Base TU z dodanimi absorberji ultravijoličnih žarkov in lovilci radikalov. Slednje zagotavlja obstojnost, primerljivo z drugimi prosojnimi barvami izdelka. Obstojnost je močno odvisna od lokacije, nadmorske višine in kakovosti lesa, zasnove, zgradbe, zasteklitve, stanja notranjega opleska, uporabljenega načina nanosa itd.
Vlažen stavbni les	TEHNIČNE ZAHTEVE SISTEMA Vlažnost delov stavbnega lesa, predvidenih za premaz, ne sme presegati 16 %.
Nova lesena konstrukcija	Na mehak les nanesite dodatni osnovni premaz Cetol HLS plus/HLS extra, na trd les pa izdelek Cetol Filter 7 plus v izbrani barvi. Če je treba, odprtine zatesnite z barvnim kitom. Nanesite dva končna premaza izdelka Cetol Filter 7 plus. Za najboljše rezultate naj bo čas med nanosom končnih premazov čim krajši. Ta čas naj ne presega enega meseca.
Vzdrževanje	Glede na stanje končnega premaza temeljito očistite z brušenjem ali z razmaščevanjem. Morebitna barvna odstopanja odpravite z izdelkom Cetol HLS plus/HLS extra ali Cetol Filter 7 plus ustrezne barve in naknadno po vsej površini nanesite še dodatni premaz Cetol Filter 7.
Prosojnost	Za dolgotrajno ohranjanje prosojnega videza premaza Cetol Filter 7 plus je za vzdrževanje priporočljiva uporaba svetlejših barvnih odtenkov, npr. 077 ali 006.
Opombe: Prekrivanje vodoravnih površin	Med gradnjo je vodoravne površine dobro prekriti s plastično ali z aluminijasto folijo, ki prepreči nabiranje umazanije zaradi malte ali cementa.
Opombe: Merbau	Les merbau vsebuje temni izvleček, ki je dobro topen v vodi in ga je mogoče pridobiti iz drevesnega soka. Za izognitev temu procesu elementov, izdelanih iz lesa merbau, ni dobro nameščati v hiše med gradnjo oz. preden so ti obdelani, ampak bi jih

Opombe: Uporaba izdelka na drugih ali poškodovanih premazih

Opombe: Obstočnost opalnih in živahnih barv

Pogoji uporabe

Načini uporabe

Čiščenje opreme

Priporočena debelina plasti pri temperaturi 20 °C in 65–odstotni relativni vlažnosti
Teoretična poraba

Praktična poraba

Formulacija

Standard MM

Plamenište (standard DIN 53213)

Številka za prevoz (ARD)

Stavki o nevarnostih in

bilo pred tem treba obdelati z vsaj dvema slojema izdelka Cetol Filter 7 plus.

Postopek obdelave končajte na terenu z nanosom enega ali dveh slojev izdelka Cetol Filter 7 plus.

Izdelek Cetol Filter 7 plus lahko nanese zgolj na nepoškodovane prosojne barve in premaze Cetol THB ter Cetol HLS plus/HLS extra.

Povsem odstranite poškodovani premaz, element čistite s peskanjem, dokler ne ostane zgolj les, in nadaljujte od začetka.

Barva 014 ima krajšo življenjsko dobo od pričakovane.

INFORMACIJE O UPORABI

Temperaturni razpon: 5—35 °C

Največja relativna vlažnost: 85 %

Izdelek je pripravljen za uporabo po temeljitem mešanju.

S čopičem:

Razredčilo: ne redčite

Delež razredčila: —

Viskoznost: pripravljeno za uporabo

Čopiče in opremo takoj očistite z alkoholom.

Suha: pribl. 18 mikronov za plast

Mokra: pribl. 55 mikronov

Debelina suhe plasti znaša 18 mikronov, pribl. 20 m²/l.

Najmanjša debelina suhega filma sistema Cetol Filter 7 naj bi znašala približno 35—40 mikronov.

Debelina suhe plasti znaša 18 mikronov, pribl. 16 m²/l.

Poraba je močno odvisna od vrste obdelovanega lesa, površinskih pogojev, načina nanašanja in razmer med nanašanjem.

INFORMACIJE GLEDE ZDRAVJA IN VARNOSTI

DEU: 42405

se ne uporablja

Pribl.: +61 °C

ADR: prosto

Številka UN: 1263 Paint

Zakon o gorljivih tekočinah (VbF): AIII

Opredelitev nevarnosti: se ne uporablja

varnosti

Vsebuje spojino kobalta in 2–butanon oksim.
Lahko povzroči alergijsko reakcijo.
Vsebuje 0,3 % tolifluanida.

Opozorilni stavki (R stavki): —

SOvestilni stavki (S stavki): S02, S23, S46, S52

Skladno s švicarskimi predpisi:

Številka BAG—T: 66494

Razred strupenosti: prosto

Oglejte si tudi varnostni list.

Za najnovejšo različico varnostnega lista se vsaj enkrat letno obrnite na oddelek za upravljanje informacij in materialov.

Zakonski predpisi

Uporabnik tega izdelka mora izpolnjevati zakonske predpise glede zdravja in varnosti pri delu ter odstranjevanja odpadkov v državi.

Prevažanje praznih posod

Prazna umazana embalaža je uvrščena pod prevoz nevarnega blaga, zato mora nositi originalno oznako podjetja Akzo Nobel Coatings. Odvečne barve brez privolitve javnih organov ni dovoljeno posredovati javnim odlagališčem. Vse odpadke je treba odložiti v dogovoru s krajevnimi organi.

Predpisi glede prezračevanja

Najmanjši potrebni vtok zunanjega zraka, ki ga je treba upoštevati:

Omejitve izpostavljenosti na delovnem mestu: 0 m³ zraka na liter barve

Najmanjši potrebni vtok zunanjega zraka, ki ga je treba upoštevati:

Varnostna meja eksplozivnosti (10 % spodnje meje eksplozivnosti):
95 m³ zraka na liter barve

Oglejte si tudi varnostni list.

Skupina izdelkov
(SAP R—3)

Številka 1147

Velikost embalaže

Velikost posebne
embalaže

Rok uporabe

Skladiščni pogoji

Lokacije proizvodnje

DODATNE INFORMACIJE

Št. izdelka (SAP R—3)	Količina	Barva	Črtna koda EAN
	970 ml 990 ml 1 l	Base TC Base TU 000, prosojna	
Št. izdelka (SAP R—3)	količina	barva	Črtna koda EAN
	2250 ml 2250 ml 2,5 l	Base TC Base TU 000, prosojna	
Št. izdelka (SAP R—3)	količina	barva	Črtna koda EAN
	4850 ml 4950 ml 5 l	Base TC Base TU 000, prosojna	

1, 2,5 in 5 l, litografirane pločevinke

20-litrski sod

60 mesecev, če je izdelek shranjen v originalno zaprti embalaži.

Skladiščite v suhem skladišču pri temperaturah med 5 in 30 °C.

Elixhausen, Avstrija; Montataire, Francija

Učinkovitost naših izdelkov in sistemov temelji na dolgoletnih uporabnih izkušnjah in raziskavah v lastnih laboratorijih. Zagotavljamo, da kakovost proizvodnje naših izdelkov ustreza zahtevam, ki jih zagotavlja podjetje Akzo Nobel Decorative Coatings bv, pod pogojem, da so upoštevana vsa naša navodila in da je delo izvedeno skladno z dobro in s strokovno izdelavo. Če so okoliščine zunaj našega vpliva negativno vplivale na končni rezultat, izrecno zavračamo ter se odrekamo vsem in vsakršnim oblikam odgovornosti. Kupec mora preveriti, ali dobavljeni izdelki ustrezajo predvideni uporabi. Ta tehnični podatkovni list preneha veljati nemudoma, ko je na voljo nova različica.