



Lakovi

SUPRALUX DUROL antikorozivna emajl boja za drvo i metal

Lak visokog sjaja, za unutrašnju i vanjsku primjenu

Vrsta proizvoda:

SUPRALUX DUROL lak je završni premaz visokog sjaja, na bazi otapala.

Područje primjene:

Pogodan za dekorativnu zaštitu većine površina (drveta, metala i dr.) na kojima je potrebna otporna zaštita visokog sjaja. Za unutrašnju i vanjsku primjenu.

Kakvoća proizvoda:

Otporan na blaga kemijska isparenja; u slučaju jače izloženosti kemijskim agensima, potrebno je primjeniti specijalne sisteme zaštite.

Temperaturna otpornost: do 90 °C, pri višim temperaturama moguće je blijeđenje svijetlih tonova boje.

Otporan na normalne vrijednosti atmosferske vlage u interijeru i eksterijeru, kao i na učestalo pranje.

Sastav:

Alkidna smola sa svjetlopostojanim pigmentima u test - benzinu.

Volumni udio krute tvari 50 % za bijelu boju; kod drugih boja postotak varira.

Priprema podloge:

Površinu očistiti od hrđe, masnoća, prašine i vlage. Prije uporabe treba ukloniti s površine boje eventualne nakupine boje te dobro promiješati. Preporučeni sustav premaza za još neobojene površine:

Željezo, čelik:

1-2 sloja Supralux Koralkyd antikorozivne temeljne boje.

2 sloja Supralux Durool antikorozivne emajl boje.

Pocinčani čelik, aluminij:

1-2 sloja Hammerite Special Metals Primer temeljne boje, potom 2 sloja Supralux Durool antikorozivne emajl boje.

Obnavljanje starih premaza:

Neoštećene premaze treba izbrusiti i odmastiti pomoću krpe umočene u razrjeđivač. Trusni sloj boje treba ukloniti četkanjem ili brušenjem, zatim popraviti pomoću temeljne boje, te premazati s 1-2 sloja Durool antikorozivne emajl boje. Nakon uporabe a prije čišćenja sa kista, odstranite što više boje.

Tehnički podaci:

Uvjeti primjene:

Minimalna temperatura zraka i podloge: +5°C

Utrošak:

na površinama prosječne poroznosti 1 l za do 16 m² (pri nanošenju 1 sloja)

Sušenje:

Suho na dodir: nakon 6 - 8 sati

Slijedeći premaz: nakon 16 - 24 sata

Debljina filma:

Mokri film: 45 µm

Suhi film: 25 µm

Primjenska informacija:

Dobro promiješati prije uporabe.

Kistom ili valjkom nanijeti 1 – 2 sloja premaza.

Prodaja i tehničko savjetovanje :

Akzo Nobel Boje Hrvatska d.o.o.

Franje Lučića 23, Zageb

tel : 01/ 34 75 688, fax : 01/ 34 75 684

e-mail : info@akzonobel.hr

http : www.akzonobel.hr



Radi optimalnog rezultata na željezu i čeliku preporučuje se prethodno nanošenje 1 sloja **SUPRALUX Koralkyd antikoroziivnog predpremaza**. Predpremaz pustiti da se suši min.16 sati prije nanošenja završnog premaza.

Razrijeđivanje nije potrebno, no ako se ipak ukaže potreba, razrijediti sa

SUPRALUX H-100 sintetskog razrijeđivača.

Čišćenje alata:

Alat očistiti sa SUPRALUX H-100 sintetskim razrijeđivačem.

Lakovi

SUPRALUX DUROL sjajni lak za drvo i metal

Lak visokog sjaja, za unutrašnju i vanjsku primjenu

Boje:

Vidi **SUPRALUX DUROL** ton - kartu.

Pakiranje:

Limenka; 1 i 2,5 litre.

Skladištenje i transport:

Skladištiti na suhom zaštićeno od smzavanja. Cca 5 godina u originalno zatvorenoj ambalaži.

Sigurnosna, zdravstvena i ekološka informacija:

R10 Zapaljivo. R66 Ucestalo izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. R67 Pare mogu izazvati pospanost ili vrtoglavicu. S2 Čuvati izvan dohvata djece. S29 Ne izljevati u kanalizaciju. S46 Ako se proguta hitno zatražiti savjet liječnika i pokazati naljepnicu ili spremnik. S51 Koristiti samo u dobro prozračenim prostorima. S24/25 Spriječiti dodir s kožom i očima.

Smije se reciklirati samo u potpunosti ispražnjeni i očišćeni spremnik. Ostaci proizvoda i spremnici onečišćeni ostatcima proizvoda moraju biti odloženi na posebna odlagališta. Ispražnjeni spremnik nije pogodan za čuvanje.

Prodaja i tehničko savjetovanje :

Akzo Nobel Boje Hrvatska d.o.o.

Franje Lučića 23, Zageb

tel : 01/ 34 75 688, fax : 01/ 34 75 684

e-mail : info@akzonobel.hr

[http : www.akzonobel.hr](http://www.akzonobel.hr)