



Laki

SUPRALUX KORALKYD antikorozijska temeljna barva za železo

Antikorozijska bela barva, za notranjo in zunanjo uporabo

Vrsta proizvoda:

SUPRALUX KORALKYD je temeljni premaz, na osnovi topil.

Področje uporabe:

Železne in jeklene konstrukcije, ograje in podobno, za notranjo in zunanjo uporabo. Za popolno zaščito železnih in jeklenih površin v kombinaciji z emajl lakom SUPRALUX DUROL.

Kakovost izdelka:

Enostavna uporaba s čopičem, dobro se lepi na površino.

Zagotavlja učinkovito zaščito pred korozijo.

Sestava:

Alkidne smole s kakovostnimi polnili-benzin.

Priprava površine:

S površine je potrebno odstraniti rjo, mastne dele, prah in vlago. Še posebej temeljito je potrebno odstraniti rjo z žično krtačko ali brušenjem. Pred uporabo je potrebno s površine odstraniti tudi odvečno staro barvo in dobro premešati. Priporočen nanos premazov:

1-2 sloja Supralux Koralkyd antikorozijske temeljne barve.

2 sloja Supralux Durol antikorozijske emajl barve.

Obnavljanje starih premazov:

Nepoškodovane premaze je potrebno prebrusiti in pobrisati s krpo namočeno v razredčilo. Preperele stare premaze je

potrebno odstraniti z žično krtačko ali z brušenjem, nato popraviti s SUPRALUX KORALKYD temeljno barvo in nanesti 1-2 sloja Durol antikorozijske emajl barve. Po uporabi s čopiča odstranite odvečno barvo.

Tehnični podatki:

Pogoji uporabe:

Minimalna temperatura zraka in površine: +5°C

Poraba:

na površinah s povprečno poroznostjo 1 l za do 16 m² (pri 1 nanosu)

Čas sušenja:

Suho na dotik: po 3 urah

Naslednji nanos: po 8 urah

Uporabne informacije:

Dobro premešati pred uporabo.

S čopičem, valjčkom ali brizganjem nanesti 1 – 2 sloja premaza.

Naslednji(končni) nanos narediti po 8 urah.

Redčenje ni potrebno, v primeru redčenja uporabiti SUPRALUX H-100 sintetično razredčilo.

Čiščenje orodja:

Orodje očistiti s SUPRALUX H-100 sintetičnim razredčilom.

Prodaja in tehnično svetovanje :

Akzo Nobel Boje Hrvatska d.o.o.

Franje Lučića 23, Zageb

tel : 01/ 34 75 688, fax : 01/ 34 75 684

e-mail : info@akzonobel.hr

http : www.akzonobel.hr



Laki

SUPRALUX KORALKYD antikorozijska temeljna barva za železo

Antikorozijska bela barva, za notranjo in zunanjo uporabo

Niansa:

Bela.

Pakiranje: 1 i 2,5 litra.

Skladiščenje in transport:

Hraniti v suhem, približno 5 let v originalno zaprti embalaži (ne sme zmrzniti).

Varnostna, zdravstvena in ekološka opozorila:

R10 Vnetljivo. R52/53 Strupeno za organizme, ki živijo v vodi, lahko povzroči dolgotrajne škodljive učinke v vodi. R66 Ponavljajoča izpostavljenost lahko povzroči nastanek suhe ali razpokane kože. R67 Hlapi lahko povzročijo zaspanost in omotico. S2 Hraniti izven dosega otrok. S24/25 Preprečite stik s kožo in očmi. S29 Barve ne izlivajte v odtoke. S46 Če pride do zaužitja, takoj poiškati zdravniško pomoč in pokazati embalažo ali etiketo. S51 Uporaba le v dobro prezračenih prostorih. Vsebuje 2-butanon oksim. Lahko povzroči alergijske reakcije kože. Reciklira se lahko le popolnoma prazna in očiščena embalaža. Odpadno barvo predajte pooblaščenemu prevzemniku odpadkov. Med brušenjem in avtogenem rezanju se ustvarja prah, nevarni dim, hlapi, meglice. V kolikor je mogoče uporabljajte mokro brušenje (ustvariti gladko površino z mokro krpo). Če s pomočjo izpušnega ventilatorja ne dosežete zadostnega sesanja odpadnih snovi, je potrebno uporabiti ustrezno dihalno masko. Po uporabi s čopiča odstranite odvečno barvo. Prazna embalaža ni primerna za shranjevanje hrane.

Prodaja in tehnično svetovanje :

Akzo Nobel Boje Hrvatska d.o.o.

Franje Lučića 23, Zageb

tel : 01/ 34 75 688, fax : 01/ 34 75 684

e-mail : info@akzonobel.hr

[http : www.akzonobel.hr](http://www.akzonobel.hr)