

HD-AQUA-PUR PARKETTSIEGEL

72x-0001

Temeljni in končni lak za lakiranje parketa, masivnih tal, OSB in ostalih lesenih talnih površin

- dobra odpornosti proti obrabi
- dobro razlivanje in hitro sušenje
- enostavna obdelava
- za vse vrste lesa
- tudi za že lakiran končni parket

**HEIDELBERG
COATINGS**

the brand for surface design

spekter 
Specialist za barve št. 1

Spekter d.o.o., podjetje za zunanjo in notranjo trgovino
Ložnica pri Žalcu 52a, SI-Žalec
t: 03 713 25 00, 051 680 666, e: trgovina@spekter-zalec.si
www.spekter-zalec.si

HD-AQUA-PUR-PARKETTSIEGEL 72x-0001

Opis proizvoda

HD-AQUA-PUR-PARKETTSIEGEL je eno komponenten, temeljni, vmesni ali končni lak za parket, masivna tla, OSB in ostala lesena tla, kot tudi stopnice. Primeren je tudi za lakiranje že lakiranega končnega parketa. Uporablja se lahko za vse vrste lesa. Pri lesu z močnejšo vsebnostjo kislin je zaradi alkalnosti mogoča sprememba barve lesa.

Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C, in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

Vodni laki ne smejo priti v stik s topli. Pred uporabo dobro premešati. Vedno se priroča preizkus.

Pozor! HRANITI PRED ZMRZALJO!

Primer nanosa

Bukev, naravna, ladijski parket

1. Temeljni nanos

1 x 80 g/m² s HD-AQUA-PUR-Parkettsiegel 722-0001.

Sušenje 2 uri pri sobni temperaturi.

2. Vmesni nanos

1 x 80 - 120 g/m² s HD-AQUA-PUR-Parkettsiegel 722-0001.

Sušenje min. 2-4 ure (bolje čez noč).

Vmesno brušenje: granulacija P220-280.

3. Končni nanos

1 x 80 - 120 g/m² s HD-AQUA-PUR-Parkettsiegel 722-0001.

Pohoden po: 10 urah (pazljivo)

Končno utrjen: 5 dni

Standardi

DIN EN 71 – 3 varnost igrač

Ustreza direktivi HOS

DIN 68861 – del 1 odporno na kemične snovi

Sestava je brez:

TOX-FREE brez strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formaldehida.

DIBT Zulassung



Obdelava

Premazovanje in valjanje

Nasvet: Laki na vodni osnovi se uporabljajo pri temperaturi 18-20 °C in 65 % relativni vlagi.

Ostale informacije

Št. izdelka:

72x-0001-25KL -> 25 kg embalaža

72x-0001-10KL -> 10 kg embalaža

72x-0001-5KL -> 5 kg embalaža

Stopnja sijaja:

2 mat 3 pol mat

5 pol sijaj 8 sijaj

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži cca. 12 mesecev. Pri temperaturah nad ležiščem, pri max. 30 °C.

Tehnične informacije

Visoznost: 25 Sek. DIN 4

Prašno suh po: 15-30 min

Pohoden po: 10 urah (pazljivo)

Končno utrjen: 5 dni

Količina nanosa: min. 20 - 180 g / m² za nanos

*Vse informacije so na podlagi trenutnega stanja tehnologije. Iz tega ni mogoče pridobiti garancij in pravno zavezujoče podlage.

Več informacij na www.heidelbergcoatings.com