

Visoka
odpornost

perfect on top

HD-NANO-PUR

62x-0040

Za vse notranje pohištvo

- zelo odporen na praske
- za vse vrste lesa
- ne porumeni
- univerzalna uporaba
- težko vnetljiv
- dobra kemična odpornost
- odlična odpornost proti obrabi



Spekter d.o.o., podjetje za zunanjo in notranjo trgovino
Ložnica pri Žalcu 52a, SI-Žalec
t: 03 713 25 00, 051 680 666, e: trgovina@spekter-zalec.si
www.spekter-zalec.si

Opis proizvoda

HD-NANO-PUR je hitro sušič poliuretana lak sistema. Film ima posebno vizualnost. Površina je gladka na dotik in zelo transparentna. Lak ne rumeni in je dodatno zaščiten z zaščito pred soncem proti prezgodnjemu rumenjenju. Z uporabo nano delcev površina kaže izjemno trdnost in odpornost na praske. Površina je enostavna za čiščenje in je odporna na kemične obremenitve. Ta vrsta laka je posebej primerna za površine z odprtimi porami.

Primer nanosa

Hrastova omara, temno luženo

1. Lužilo

1x lužilo HD-AQUANYLBEIZE 290-80602
brizganje in vtiranje
Sušenje: 2 uri pri sobni temperaturi

2. Temeljni nanos

1 x HD-NANO-PUR 620-0040, 80 g/m²
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER
600-0626
Sušenje: min. 2 uri, bolje čez noč pri sobni
temperaturi
Vmesno brušenje: brusni papir P 280/320

3. Končni nanos

1 x HD-NANO-PUR 620-0040, 120 g/m²
MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER
600-0626. Sušenje: najbolje čez noč

Obdelava

Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 1,8 – 2,0 mm, pritisk zraka
2,5 – 3,0 bar

**Brizganje z Airless, velikost šobe 0,9 mm
+ 10% Redčila 960-0103.**

Tehnične informacije

Viskoznost: 26 Sek. DIN 4
Trdilce: HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626
Mešalno razmerje: 10:1 (Lak / Trdilce)
Odprti čas: 8 ur
Sušenje: po 30 - 40 min. prašno suho, po 2
urah brušenje
Količina nanosa: ca.120 g / m²

Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C, in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati. Vedno se priporoča preizkus.

Standardi

DIN EN 71 – 3 varnost igrač



DIN 4102 B1 težko vnetljivo

DIN 68861 – del 1 odporno na kemične snovi

Sestava je brez:

TOX-FREE brez strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formalaldehida.



Ostale informacije

Št. izdelka:

620-0040-30LH -> 30 l embalaža
620-0040-10LK -> 10 l embalaža
620-0040-5LK -> 5 l embalaža

Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži cca. 12 mesecev.
Pri temperaturah nad lediščem, max. sobni
temperaturi 30 °C.

*Vse informacije so na podlagi trenutnega stanja tehnologije. Iz tega ni mogoče pridobiti garancij in pravno zavezujoče podlage.