

# HD-PUR PIGMENTFÜLLER 645-9909

## Za notranje pohištvo

- hitro sušenje
- dobro se brusi
- dobra razlivnost
- visoka polnilnost
- univerzalna uporaba

**spekter**   
Specialist za barve št. 1

Spekter d.o.o., podjetje za zunanjo in notranjo trgovino  
Ložnica pri Žalcu 52a, SI-Žalec  
t: 03 713 25 00, 051 680 666, e: trgovina@spekter-zalec.si  
[www.spekter-zalec.si](http://www.spekter-zalec.si)

# HD-PUR-PIGMENTFÜLLER 645-9909

## Opis proizvoda

Okolju prijazno, z znižano vsebnostjo topil, 2K poliuretansko polnilo, z visoko polnitveno močjo. Zelo dobro prekriva MDF površino, dobro se brusi in ima dobro oprijemljivost na različne podlage ter visoko odpornost na temperaturne spremembe.

## Primer nanosa

### MDF, barvno lakiran v RAL 7035

#### 1. Izolacija

Izoliranje s HD-SOLO-PUR-SCHICHTLACK 62x-0029. MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626. 20 % razredčila HD-PUR-VERDÜNNUNG 960-0103. Sušenje: min. 2 uri pri sobni temperaturi. Rahlo brušenje z brusnim papirjem P280-320.

#### 2. Polnilo

1-2 nanosa 200 g/m<sup>2</sup> HD-PUR-PIGMENTFÜLLER 645-9909. MR 10:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626. Sušenje: min. 2 uri pri sobni temperaturi. Vmesno brušenje: P280, končno brušenje: P320/400.

#### 3. Končni nanos

1 nanos z barvo HD-PUR-COLOR 621 - RAL 705. MR 5:1 s trdilcem HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-0626. 10 % razredčila HD-PUR-VERDÜNNUNG 960-0103. Sušenje do pakiranja: čez noč pri sobni temperaturi. P

## Obdelava

### Brizganje s pištolo na lonček

Velikost šobe 2,5 – 3,0 mm, pritisk zraka 2,5 – 3,0 bar

Nasvet: Lahko se uporabi kot izolativni nanos z mešalnim razmerjem 5:1. Uporabi se lahko tudi kot temeljni premaz za kovino in sintetične podlage z mešalnim razmerjem 5:1!

## Tehnične informacije

**Visoznost:** 90 Sek. DIN 4

**Vsebnost suhih snovi:** 56 %

**Trdilec:** HD-PUR-CRYL-HÄRTER 600-026

**Mešalno razmerje:** 10:1 (lak / trdilec) ali 5:1

**Odprti čas:** 1 delovni dan (8 ur)

**Sušenje:** po 30 - 40 min. prašno suho, po 2 urah brušenje

**Količina nanosa:** min. 150 - 250 g / m<sup>2</sup>

**Razredčilo:** HD-PUR-VERDÜNNUNG 960-0103

## Uporabne informacije

Vsi časovni podatki glede časa sušenja so na podlagi sobne temperature pri 20 °C, in relativne vlage 65 %.

Zagotovite dobro prezračevanje.

PUR-Laki morajo biti lakirani takoj po brušenju in odpraševanju.

Pred uporabo dobro premešati. Vedno se priporoča preizkus.

## Standardi

DIN 4102 B1 težko vnetljivo  
DIN EN 71-3 varnost igráč  
DIN 1351 - težko vnetljiv  
IMO2010 FTP koda del 5 - požarna ladijska odpornost



Sestava je brez:

**TOX-FREE** brez strupenih težkih snovi, halogeniranih ogljikovodikov (CKW, FCKW), polikloriranih Bi- in terfenilov (PCB + PCT), pentaklorofenola (PCP) in formaldehida.



## Ostale informacije

### Št. izdelka:

645-9909-30KH -> 30 kg embalaža

645-9909-10KE -> 10 kg embalaža

645-9909-5KE -> 5 kg embalaža

### Skladiščenje:

v originalno zaprti embalaži cca. 12 mesecev. Pri temperaturah nad ležiščem, pri max. 30 °C.

\*Vse informacije so na podlagi trenutnega stanja tehnologije. Iz tega ni mogoče pridobiti garancij in pravno zavezujoče podlage.

Več informacij na [www.heidelbergcoatings.com](http://www.heidelbergcoatings.com)